



ООО Гелиос-СтройКрас ИНН 6350019016 КПП 635001001
ОГРН 1126350000050 ОКПО 37060379 446442 Самарская
область, г.Кинель, пгт.Усть-Кинельский, ул.Шосейная 60А
Р/счет 40702810854030001369 К/счет 30101810200000000607
БИК043601607 Поволжский банк Сбербанк России Самара
+7 (846) 922-62-78 +7 (846) 231-27-79 +7 (846) 226-58-17
www.gskgroup.net gsk-163@bk.ru postbox@bk.ru

Грунтовка ГФ-021

ГОСТ 25129-82

Область применения: Данные материалы используются при строительстве или ремонте металлических и деревянных поверхностей перед нанесением на них красок, лаков или эмалей.

Описание: Грунтовка ГФ-021 — это суспензия наполнителей и красителей в алкидном или глифталевом лаке с добавлением вещества, способствующего быстрому высыханию компонентов. Такие материалы обладают сильными антикоррозионными свойствами, а также гарантируют крепкое соединение лакокрасочных элементов с поверхностью.

Цвет: Полуглянцевая пленка с красно-коричневым или серым оттенком.

Способы нанесения: Валик, кисть, распылитель (пневматический).

Технические характеристики ГФ-021:

Доля нелетучих веществ от общей массы на уровне 54-60%.

Грунтовка высыхает до ст.3 при $t^{\circ} 20 \pm 2$ °С не дольше 24 часов.

Средний расход на 1 слой: 45-60 г/м².

Его толщина: 15-20 мкм.

Рекомендовано использовать 1-2 слоя при нанесении.

Гарантийный срок со дня изготовления: 6 месяцев.

Подготовка поверхности: Сначала необходимо удалить остатки прежнего лакокрасочного покрытия, после чего обезжирить объект, очистить его от грязи и пыли.

Условия нанесения: До момента использования необходимо тщательно перемешать грунтовку до состояния однородной массы. Возможно разбавление до рабочей вязкости при помощи растворителей. Важное условие: нанесение грунтовки осуществляется при температуре воздуха от 5 до 30 °С.

Меры предосторожности: ГФ-021 огнеопасна! Хранить материалы при температуре от -40 до 40°С в помещениях, гарантирующих безопасность непопадания на грунтовку влаги или прямого солнечного воздействия.