



ООО Гелиос-СтройКрас ИНН 6350019016 КПП 635001001
ОГРН 1126350000050 ОКПО 37060379 446442 Самарская
область, г.Кинель, пгт.Усть-Кинельский, ул.Шосейная 60А
Р/счет 40702810854030001369 К/счет 3010181020000000607
БИК043601607 Поволжский банк Сбербанк России Самара
+7 (846) 922-62-78 +7 (846) 231-27-79 +7 (846) 226-58-17
www.gskgroup.net gsk-163@bk.ru postbox@bk.ru

Краска БТ-177

для окраски конструкций и изделий, эксплуатируемых в атмосферных условиях

НАЗНАЧЕНИЕ:

Краска БТ-177 предназначена для окраски конструкций и изделий, эксплуатируемых в атмосферных условиях.

БТ-177 представляет собой суспензию алюминиевой пудры ПАП-2 по ГОСТ 5494-71 в лаке БТ-577 и готовится непосредственно перед нанесением путем смешения 80 – 85% лака БТ-577 и 15 – 20 % алюминиевой пудры.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Внешний вид пленки

..... ровная, без оспин и морщин, серебристая

Время высыхания пленки до степени 3:

- при $20 \pm 0,2^{\circ}\text{C}$, ч., не более

..... 16

- при 100-110 °С, мин., не более

..... 30

Эластичность пленки при изгибе, мм, не более

..... 1

Укрывистость невысушенной пленки, г/м², не более

..... 30

ПОДГОТОВКА К НАНЕСЕНИЮ:

Перед нанесением **краски БТ-177** поверхность очищают от загрязнения, ржавчины, окалины, непрочного державшегося старого покрытия и обезжиривают.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Краску БТ-177 следует тщательно перемешать, нанести на предварительно очищенную поверхность кистью, или краскораспылителем в 2 слоя на загрунтованную поверхность.

РАЗБАВИТЕЛЬ ДО РАБОЧЕЙ ВЯЗКОСТИ:

Уайт - спирт (нефрас – С4 – 155/200), сольвент, скипидар.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Хранить в плотно закрытой таре, предохранять от влаги, действия тепла и прямых солнечных лучей.

Средства индивидуальной защиты: резиновые перчатки и респиратор.

Гарантийный срок хранения **БТ 177** - 12 месяцев со дня изготовления.

СТАНДАРТ:

ГОСТ 5631-79