



ООО Гелиос-СтройКрас ИНН 6350019016 КПП 635001001
ОГРН 1126350000050 ОКПО 37060379 446442 Самарская
область, г.Кинель, пгт.Усть-Кинельский, ул.Шосейная 60А
Р/счет 40702810854030001369 К/счет 30101810200000000607
БИК043601607 Поволжский банк Сбербанк России Самара
+7 (846) 922-62-78 +7 (846) 231-27-79 +7 (846) 226-58-17
www.gskgroup.net gsk-163@bk.ru postbox@bk.ru

Лак АС-528

Покраска изделий из металла, подвергающихся в процессе эксплуатации воздействию прямых солнечных лучей, подразумевает последующую дополнительную обработку окрашенной поверхности лаками. Если Вы заинтересованы в надежной защите от выгорания цветов, тогда достаточно покрыть поверхность специальным лаком. В перечне продукции имеется лак АС-528, отличающийся своей стойкостью.

В состав лака АС-528 входит ксилол и раствор акрилового лака, пластификаторы и стабилизаторы. Лак АС-528 разработан для защиты флуоресцентной эмали АС-554 и люминесцентной эмали АС-555 от выцветания при воздействии ультрафиолета.

Технические характеристики

Внешний вид покрытия	Однородное, глянцевое
Время высыхания лака до степени 3 при температуре (20±2)°С, ч, не более	3
Условная вязкость лака по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при (20±0,5)°С, с	60-80
Массовая доля нелетучих веществ, %	25-33
Теоретический расход на один слой, г/м ²	80-100
Толщина одного слоя, мкм	20-25
Рекомендуемое количество слоев	2
Разбавитель	Ксилол

Характеристики лака АС-528 и сфера его применения

Лак АС-528 представляет собой одноупаковочный, быстросохнущий материал с повышенной свето-, масло- и бензостойкостью. Покрытие становится устойчивым к действию воды и бензина. Может наноситься как методом распыления или наливания, так и кистью.

Условия нанесения:

Для нанесения методом пневматического распыления АС-528 разбавляется до вязкости 18-20 с., методом налива - до 30-35 с. Покрытие, нанесенное путем распыления, высыхает при температуре 18-22 °С в течение часа. При кистевом способе - 4 часа.

Меры предосторожности и срок хранения:

Огнеопасен! При попадании в органы дыхания и пищеварения ядовит. В случае попадания лака на кожу следует смыть теплой водой с мылом. Хранится в условиях, исключающих попадание прямых солнечных лучей в помещениях с низким уровнем влажности при температуре от -20°С и до +30°С. Срок хранения - 12 месяцев с даты выпуска. По истечении указанного срока использование не рекомендовано, так как лак частично утрачивает свои защитные свойства.

Сфера применения АС-528 не ограничена. Он может использоваться для защиты окрашенных светоотражающими эмалями предметов при создании дизайна интерьера, любых предварительно окрашенных металлических изделий, подвергающихся действию ультрафиолетовых лучей.