



ООО Гелиос-СтройКрас ИНН 6350019016 КПП 635001001
ОГРН 1126350000050 ОКПО 37060379 446442 Самарская
область, г.Кинель, пгт.Усть-Кинельский, ул.Шоссеиная 60А
Р/счет 40702810854030001369 К/счет 30101810200000000607
БИК043601607 Поволжский банк Сбербанк России Самара
+7 (846) 922-62-78 +7 (846) 231-27-79 +7 (846) 226-58-17
www.gskgroup.net gsk-163@bk.ru poststbox@bk.ru

АУ-150

Эмаль АУ-150

ГОСТ Р 51691-2000

Область применения: Для окраски металлических и деревянных поверхностей, требующих хороших защитно-декоративных свойств и длительного срока службы в атмосферных условиях и внутри помещений.

Особенности: покрытие, состоящее из двух слоев эмали, нанесенных на предварительно загрунтованную поверхность, сохраняет защитные свойства в условиях холодного и умеренного климата до 6 лет.

Основные характеристики: Материал одноупаковочный на основе алкидно-уретанового лака.

Цвет: по согласованию с заказчиком.

Внешний вид пленки: ровная, однородная, без посторонних включений, имеет стабильный блеск.

Способ нанесения: пневматическое или безвоздушное распыление, кисть, валик.

Технологические характеристики:

Время высыхания до степени 3: при температуре 20°C - от 4 до 8 часов в зависимости от цвета материала; при температуре 80°C - не более 0,5 часа.

Расход материала при окрашивании в один слой: 90-160 г/м² в зависимости от цвета материала.

Рекомендуемое количество слоев: 2-3.

Гарантийный срок хранения материалов: 6 месяцев со дня изготовления.

Содержание нелетучих веществ: 60-70 %.

Адгезия пленки: не более 1 балла.

Подготовка поверхности: Металлические поверхности очищают от загрязнений, ржавчины и окислы, обеспыливают и обезжиривают, грунтуют (ГФ-0119, ФЛ-03К, АК-070 и др.).

Деревянные поверхности зачищают шлифовальной шкуркой, очищают от образовавшейся пыли, при необходимости обезжиривают, высушивают и грунтуют.

Ранее окрашенные поверхности очищают от непрочных слоев старого покрытия, всю поверхность зачищают шлифовальной шкуркой, удаляют образовавшуюся от шлифовки пыль и обезжиривают.

Условия нанесения: Перед применением эмаль тщательно перемешивают, при необходимости разбавляют до рабочей вязкости сольвентом, уайт-спиритом или их смесью в соотношении 1:1 по массе. Эмаль наносят на поверхность при температуре 5-35°C и относительной влажности воздуха не более 80%.

Допускается нанесение материала при отрицательных температурах окружающей среды, для этого перед применением эмаль АУ-150 выдерживают при температуре 20°C не менее 24 часов.

Меры предосторожности: Материалы огнеопасны! Хранить в плотно закрытой таре, исключив попадания на нее прямых солнечных лучей и влаги при температуре от минус 20 °C до плюс 30 °C, вдали от приборов отопления и электрических устройств.