



ООО Гелиос-СтройКрас ИНН 6350019016 КПП 635001001
ОГРН 1126350000050 ОКПО 37060379 446442 Самарская
область, г.Кинель, пгт.Усть-Кинельский, ул.Шосейная 60А
Р/счет 40702810854030001369 К/счет 30101810200000000607
БИК043601607 Поволжский банк Сбербанк России Самара
+7 (846) 922-62-78 +7 (846) 231-27-79 +7 (846) 226-58-17
www.gskgroup.net gsk-163@bk.ru poststbox@bk.ru

Эмаль АУ-167

для окрашивания конструкций речных и морских судов, ходящих в различных географических широтах, включая северные

Назначение

Алкидно-уретановая эмаль марки АУ-167 предназначена для антикоррозионной защиты металлических и деревянных поверхностей конструкций и изделий от разрушительного воздействия атмосферных явлений.

Область применения

Эмаль АУ-167 применяется для защитной окраски подготовленных поверхностей конструкций речных и морских судов различного назначения, ходящих во всех географических широтах, включая северные.

Цветовая гамма

Может выпускаться различных цветов по согласованию с заказчиком.

Правила применения

Непосредственно перед применением краску необходимо тщательно перемешать до однородной рабочей массы, пленку (при наличии) профильтровать.

При необходимости эмаль АУ-167 разбавляется уайт-спиритом, сольвентом или смесью этих разбавителей в равной пропорции.

АУ-167 должна наноситься на сухую, очищенную от пыли, грязи и жировых пятен поверхность.

При наличии на поверхности металла окалины или ржавчины их нужно очистить абразивоструйным аппаратом.

Эмаль наносится на поверхность кистью или валиком, возможно также нанесение безвоздушным или пневматическим распылением.

Краска наносится в два слоя толщиной в 18-24 мкм. Второй слой наносится после полного высыхания первого в течение одних суток при температуре +20 °С.

Рекомендуемая температура окружающей среды, при которой наносится эмаль — от минус 50 до плюс 30 °С, относительная влажность воздуха — не более 80%.

Основные показатели

Время высыхания эмали при температуре +20 °С до степени 3, ч

..... 24

Расход эмали на один слой в зависимости от цвета и способа нанесения, г/кв.м

..... 120-150

Сохранение декоративных и защитных свойств, не менее:

- в условиях крайнего севера, мес

..... 15

- в условиях умеренного и холодного климата, мес

..... 60

Стандарт