



ООО Гелиос-СтройКрас ИНН 6350019016 КПП 635001001  
ОГРН 1126350000050 ОКПО 37060379 446442 Самарская  
область, г.Кинель, пгт.Усть-Кинельский, ул.Шосейная 60А  
Р/счет 40702810854030001369 К/счет 3010181020000000607  
БИК043601607 Поволжский банк Сбербанк России Самара  
+7 (846) 922-62-78 +7 (846) 231-27-79 +7 (846) 226-58-17  
www.gskgroup.net gsk-163@bk.ru poststbox@bk.ru

## Б-ЭП-610

### Комплексное покрытие

### Грунтовка Б-ЭП-0261 и Эмаль Б-ЭП-610

### ТУ 2310-001-96028960-2009

**Область применения:** для противокоррозионной защиты стальных поверхностей, эксплуатирующихся в условиях воздействия нефти, нефтепродуктов, пресной и морской воды. Материалы разрешены для применения в судостроении и судоремонте.

**Особенности:** Система покрытия, состоящая из одного слоя грунтовки и одного-двух слоев эмали, при общей толщине покрытия 350÷400 мкм сохраняет защитные свойства в течение 5 лет. Система покрытия позволяет длительно сохранять кондицию контактирующих с ней топлив: бензинов, керосинов, дизельных топлив и др. Материалы тиксотропные, позволяют наносить покрытия толщиной до 250 мкм за один слой.

**Основные характеристики:** Материалы двухупаковочные на основе эпоксидных смол, не содержащие органических растворителей.

**Цвет:** грунтовки - зеленый, эмали – коричневый.

**Внешний вид покрытия:** однородное полуглянцевое.

**Способы нанесения:** безвоздушным распылением или кистью.

### **Технические характеристики:**

Время высыхания до степени 3: при температуре 20°C не более 24 часов.

Расход эмали на один слой: 250-335 г/м<sup>2</sup> в зависимости от цвета и способа нанесения.

Рекомендуемое количество слоев: грунтовки-1, эмали-1÷2.

Гарантийный срок хранения: 12 месяцев со дня изготовления.

Жизнеспособность: в зависимости от температуры воздуха - 0,5÷1,5 часа.

**Подготовка поверхности:** осуществляется по ГОСТ 9.402 (степень очистки от окислов – 2, степень обезжиривания - 1) или по МС ИСО 8501-1 (до степени Sa2 ½ или St3).

**Условия нанесения:** Перед применением материалы выдержать при температуре 15÷20 град.С в течение суток и тщательно перемешать. Убедиться, что основы материалов хорошо перемешаны и однородны по всему объему тарного места. Для приготовления композиции отвердитель смешать с основой в соотношении, указанном в документе о качестве на каждую партию материала, и тщательно перемешать не менее 10 минут. Допускается разбавление материалов при нанесении смесью этилового спирта с ацетоном в соотношении 1:1 по массе в количестве не более 10 % от массы грунтовки и эмали.

Подготовленную грунтовку наносят на поверхность защищаемого материала безвоздушным распылением или кистью при температуре окружающего воздуха от 5 град.С до 35 град.С и относительной влажности воздуха до 80 %.

**Меры предосторожности:** Материал огнеопасен! Хранить в плотно закрытой таре, исключив попадания на нее прямых солнечных лучей и влаги при температуре окружающего воздуха от минус 30°C до 30 °C.