



ООО Гелиос-СтройКрас ИНН 6350019016 КПП 635001001
ОГРН 1126350000050 ОКПО 37060379 446442 Самарская
область, г.Кинель, пгт.Усть-Кинельский, ул.Шоссеиная 60А
Р/счет 40702810854030001369 К/счет 3010181020000000607
БИК043601607 Поволжский банк Сбербанк России Самара
+7 (846) 922-62-78 +7 (846) 231-27-79 +7 (846) 226-58-17
www.gskgroup.net gsk-163@bk.ru poststbox@bk.ru

Эмаль ГФ-1426

для окраски загрунтованных и не загрунтованных металлических и деревянных поверхностей
СОСТАВ:

Эмаль ГФ-1426 представляет собой суспензию пигментов в алкидном лаке с добавлением сиккатива и растворителей.

НАЗНАЧЕНИЕ:

Эмаль ГФ-1426 предназначена для окраски загрунтованных и не загрунтованных металлических и деревянных поверхностей.

ГФ-1426 ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с

диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0±0,5) °С, с..... 50 - 80

Массовая доля нелетучих веществ, %..... 58 - 65

Время высыхания до степени 3, при температуре (100±2) °С, ч, не более..... 3

Адгезия пленки, баллы, не более..... 1

Прочность пленки при ударе, по прибору У-1, см, не менее..... 50

вердость пленки по маятниковому прибору М-3, усл.ед, не менее..... 0,50

ТМЛ (маятник А) отн.ед, не менее..... 0,33

Стойкость пленки при температуре (20±2) °С,

ч, не менее, к статическому воздействию:

- Воды..... 24

- Индустриального масла..... 36

- Бензина..... 8

ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ:

Эмаль ГФ-1426 наносится методом распыления, окунания или кистью, При необходимости разбавляется ксилолом, сольвентом или смесью одного из них с уайт-спиритом в соотношении по массе 1:1.

Расход на однослойное покрытие методом пневматического распыления 88-100г/м².

Допускается использование эмали по грунтам АК-070, ВА-02, ГФ-021 и шпатлевкам ПФ-002, МС.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Материал взрывопожароопасен! Вреден при вдыхании и проглатывании. Не работать вблизи открытых источников огня. При попадании материала на кожу промыть кожу теплой водой с мылом. Беречь от детей. Хранить материалы в помещении, исключив попадание на них прямых солнечных лучей и влаги.

ХРАНЕНИЕ:

Гарантийный срок хранения эмали ГФ 1426 - двенадцать месяцев с даты производства.

СТАНДАРТ:

ГОСТ 6745-79