



ООО Гелиос-СтройКрас ИНН 6350019016 КПП 635001001  
ОГРН 1126350000050 ОКПО 37060379 446442 Самарская  
область, г.Кинель, пгт.Усть-Кинельский, ул.Шосейная 60А  
Р/счет 40702810854030001369 К/счет 30101810200000000607  
БИК043601607 Поволжский банк Сбербанк России Самара  
+7 (846) 922-62-78 +7 (846) 231-27-79 +7 (846) 226-58-17  
www.gskgroup.net gsk-163@bk.ru poststbox@bk.ru

## Эмаль КО-168

ТУ 6-02-900-74

**Область применения:** эмаль для окраски фасадов строений и различных сооружений, а также для защиты от коррозии и разрушения деталей из металла, эксплуатируемых в условиях неблагоприятной среды и температур до 150 °С.

**Описание:** Эмаль КО-168 — это суспензия, состоящая из пигментов, целевых добавок и наполнителей в кремнийорганическом лаке. Она проявляет стойкость к ультрафиолетовому излучению. Покрытие сохраняет хорошую воздухопроницаемость, а также обладает влагостойкими и морозостойкими свойствами.

**Цвет:** Белый, зеленый, желтый, коричневый, красный, синий, черный и др.

**Способы нанесения:** Краскораспылитель (безвоздушный или пневматический), кисть.

### Технические характеристики:

Доля нелетучих веществ в общей массе: 60%.

Время высыхания материала при  $t^{\circ} 20 \pm 2$  °С не превышает 24 часа.

Эластичность пленки КО-168 при изгибе: не более 3мм.

Стойкость пленки при  $t^{\circ} 20 \pm 0,5$  °С к статистическому воздействию воды: не менее суток.

Гарантийный срок хранения с момента изготовления составляет 12 месяцев.

**Подготовка поверхности:** Окрашиваемый объект должен быть очищен от жиров, масел, солей и механических загрязнений. Обезжиривание следует проводить ветошью, смоченной ацетоном, ксилолом или иными растворителями.

**Условия нанесения:** Перед использованием эмаль КО-168 необходимо тщательно перемешать. Необходимая вязкость может быть достигнута путем разбавления материала ксилолом или толуолом. Нанесение может осуществляться при  $t^{\circ}$  от -30 до +40°С и влажности, не превышающей 80%. Через 7 дней после окраски покрытие приобретает максимальные эксплуатационные свойства.

**Меры предосторожности:** Эмаль КО-168 должна храниться при температурах от -40 до +35°С, на расстоянии от нагревательных приборов, исключая возможность прямого попадания солнечных лучей.