



ООО Гелиос-СтройКрас ИНН 6350019016 КПП 635001001
ОГРН 1126350000050 ОКПО 37060379 446442 Самарская
область, г.Кинель, пгт.Усть-Кинельский, ул.Шосейная 60А
Р/счет 40702810854030001369 К/счет 30101810200000000607
БИК043601607 Поволжский банк Сбербанк России Самара
+7 (846) 922-62-78 +7 (846) 231-27-79 +7 (846) 226-58-17
www.gskgroup.net gsk-163@bk.ru postbox@bk.ru

Эмаль КО-811, КО-811К

для защитно-декоративной окраски стальных и титановых поверхностей изделий и конструкций

Назначение

Эмаль КО-811 и эмаль КО-811К предназначены для окраски стальных и титановых поверхностей, подвергающихся в процессе эксплуатации воздействию высоких температур до +400 °С.

Цвет

КО-811 и КО-811К выпускаются различных цветов по согласованию с потребителем.

Технические характеристики

Внешний вид покрытия эмали КО-811 (КО-811К)	однородное, полуглянцевое, без оспин, морщин и посторонних включений
Условная вязкость по ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при (20±0,5) °С, сек	12-20
Массовая доля нелетучих веществ, %	30-55
Стойкость покрытия к воздействию воды при (20±0,5) °С, ч,	не менее 24
Стойкость покрытия к воздействию бензина при (20±0,5) °С, ч,	не менее 2
Нанесение	пневматическое распыление
Растворитель	Р-5, стабилизатор МФСН-В (для эмали КО-811К)
Режим сушки	- при температуре (200±5) °С – 2 ч (для эмали КО-811) - при температуре (150±5) °С – 2 ч (для эмали КО-811К)
Упаковка	Бочки 40 л, банки 18 л, 3 л, 1 л
Срок хранения	6 месяцев с даты производства эмали
Показатели безопасности	Эмаль токсична и пожароопасна

Гарантии качества

Предлагаемые материалы сертифицированы, имеют все необходимые заключения и сопровождаются паспортом качества с указанием основных технических показателей каждой произведенной партии в соответствии с нормативными требованиями ГОСТ и ТУ.