



ООО Гелиос-СтройКрас ИНН 6350019016 КПП 635001001
ОГРН 1126350000050 ОКПО 37060379 446442 Самарская
область, г.Кинель, пгт.Усть-Кинельский, ул.Шоссеиная 60А
Р/счет 40702810854030001369 К/счет 30101810200000000607
БИК043601607 Поволжский банк Сбербанк России Самара
+7 (846) 922-62-78 +7 (846) 231-27-79 +7 (846) 226-58-17
www.gskgroup.net gsk-163@bk.ru poststbox@bk.ru

Эмаль ПФ-223

Название: Эмаль ПФ-223 в ассортименте
Тип: Эмаль (Строительные ЛКМ и фасадные)
Химический состав: ПФ
Нормативные документы:ГОСТ 14923-78

Описание

Суспензия пигментов в пентафталеовом лаке с добавлением растворителей и сиккатива.

Назначение

Окраска металлических и деревянных изделий и объектов, не подвергающихся атмосферным воздействиям.

Применение

Нанесение: эмаль наносят на поверхность краскораспылителем, кистью или распылением в электростатическом поле.

Разбавление: Перед применением эмаль разбавляют до рабочей вязкости уайт-спиритом, ксилолом, сольвентом или их смесью. При распылении эмали в электростатическом поле ее разбавляют разбавителем РЭ-4В .

Гарантийный срок хранения

12 месяцев с даты изготовления.

Технические характеристики эмали ПФ-223

Параметр	Значение
Цвета эмали	белый, черный, красный, желтый, зеленый, темно-серый, темно-синий и др. всего более 20 цветов
Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С, ч, не более	
черной, красной, темно-синей	36
остальных цветов	24
Время высыхания до степени 4 при температуре 75-80°С, ч, не более	
черной	4
остальных цветов	3
Эластичность пленки при изгибе,мм, не более	1
Прочность пленки при ударе по прибору типа У-1, см, не менее	50
Твердость пленки по маятниковому прибору типа М-3, усл.ед., не менее	
черной, красной	0,2
остальных цветов	0,3
Укрывистость высушенной пленки эмали, г/м ² , не более	
черной	20
зеленой, темно-синей	60
белой	240
красной	110
желтой	130
темно-серой, зеленовато-серой	75
Стойкость покрытия к статическому воздействию при (20±2)°С, ч, не менее	
воды	3
минерального масла	24
бензина	6

Тип: строительные ЛКМ

Эмаль ПФ-223 не имеет такого разнообразия вариантов сушки, как покрытия эмалями **ПФ-218**. **Эмаль ПФ-223** образует лакокрасочное покрытие для макроклиматических районов с умеренным и холодным климатом и тропической территории. Для предотвращения разрушения покрытий **грунтовок АК-070** и **ЭП-09Т**, необходимы обязательно.