



ООО Гелиос-СтройКрас ИНН 6350019016 КПП 635001001
ОГРН 1126350000050 ОКПО 37060379 446442 Самарская
область, г.Кинель, пгт.Усть-Кинельский, ул.Шоссеиная 60А
Р/счет 40702810854030001369 К/счет 30101810200000000607
БИК043601607 Поволжский банк Сбербанк России Самара
+7 (846) 922-62-78 +7 (846) 231-27-79 +7 (846) 226-58-17
www.gskgroup.net gsk-163@bk.ru postbox@bk.ru

Эмаль СС-71

ТУ 2312-002-48160227-2003

Применение и свойства

Материал одноупаковочный. Применяется эмаль СС-71 для окраски наружных поверхностей металлических и железобетонных конструкций. Используют эмаль для антикоррозионной защиты трубопроводов и эстакад, опор линий электропередач, надземных частей фундаментов и цокольной части фасадов зданий.

Характеристики

- Цвет — различный;
- Внешний вид пленки — гладкая, однородная;
- Время высыхания до ст. 3 при температуре (20 ± 2) °С — не более 12 часов;
- Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 при температуре $(20\pm 0,5)$ °С — 35-120 с;
- Массовая доля нелетучих веществ — 60-80%;
- Степень перетира — не более 60 мкм;
- Укрывистость сухого покрытия — 50-130 г/м² (в зависимости от цвета);
- Твердость пленки по маятниковому прибору типа ТМЛ — не менее 0,15 усл. ед.;
- Адгезия пленки — не более 2 баллов;
- Рекомендуемое количество слоев — 1-2;
- Теоретический расход при однослойном покрытии — 180-250 г/м².

Нанесение

Поверхность перед нанесением очистить от грязи и пыли, ржавчины и окислов, обезжирить. Эмаль СС-71 тщательно перемешать до однородной массы, при необходимости разбавить сольвентом или ксилолом до рабочей вязкости. Наносится методом распыления, кистью или валиком. Допускается наносить по старым масляным, пентафталевым, перхлорвиниловым и кремнийорганическим покрытиям, удалив непрочнодержавшиеся остатки краски. Краску можно наносить при отрицательных температурах.

Срок хранения

Срок хранения в невскрытой заводской упаковке 12 месяцев со дня изготовления.

Меры предосторожности

Эмаль СС-71 огнеопасна! Беречь от огня! При нанесении использовать индивидуальные средства защиты.