



ООО Гелиос-СтройКрас ИНН 6350019016 КПП 635001001
ОГРН 1126350000050 ОКПО 37060379 446442 Самарская
область, г.Кинель, пгт.Усть-Кинельский, ул.Шосейная 60А
Р/счет 40702810854030001369 К/счет 30101810200000000607
БИК043601607 Поволжский банк Сбербанк России Самара
+7 (846) 922-62-78 +7 (846) 231-27-79 +7 (846) 226-58-17
www.gskgroup.net gsk-163@bk.ru postbox@bk.ru

Эмаль УР-111

Эмаль УР-111 — назначение и область применения

Эмаль УР-111 применяется для защитной декоративной покраски различных элементов, конструкций машиностроения, гидротехнических сооружений, всевозможных металлоконструкций и мостов, емкостей для хранения нефтепродуктов и нефти. Данное средство нашло широкое применение при окрашивании пластмассовых поверхностей.

Эмаль УР-111 — метод нанесения и рекомендации по применению

Для долгосрочной надежной защиты поверхности рекомендуется наносить эмаль УР-111 в два слоя. В зависимости от характера использования следует выбирать эмаль марки А или Б. Марка А отличается стойкостью в разбавленных растворах неорганических кислот и щелочей, атмосферостойкостью, устойчивостью к воздействию воды и солей. Наносить эмаль данной марки можно в зимний период при температуре от -10°C . Эмаль марки Б характеризуется стойкостью в растворах ароматических углеводородов, неорганических кислот, щелочей. Средство данной марки водо-, атмосферо- и солеустойчиво.

Эмаль УР-111 — технические характеристики

УР-111 представляет собой лакокрасочный материал, изготовленный на основе поликонденсационных полиуретановых смол.

Данная двухкомпонентная эмаль состоит из пленкообразующей основы, наполнителей, продиспергированных в основе пигментов, растворителей и специальных добавок.

Основа материала – суспензия пигментов и наполнителей в полиоле, в качестве отвердителя использован полиизоцианат.

Высыхание эмали при температурном режиме 20°C происходит за 2 часа.