



ООО Гелиос-СтройКрас ИНН 6350019016 КПП 635001001
ОГРН 1126350000050 ОКПО 37060379 446442 Самарская
область, г.Кинель, пгт.Усть-Кинельский, ул.Шоссеиная 60А
Р/счет 40702810854030001369 К/счет 30101810200000000607
БИК043601607 Поволжский банк Сбербанк России Самара
+7 (846) 922-62-78 +7 (846) 231-27-79 +7 (846) 226-58-17
www.gskgroup.net gsk-163@bk.ru postbox@bk.ru

Краска ХВ-161 (эмаль ХВ 161)

для окраски оштукатуренных бетонных и кирпичных поверхностей фасадов зданий и архитектурных сооружений

Назначение

Краска ХВ-161 предназначена для окраски оштукатуренных бетонных и кирпичных поверхностей фасадов зданий и ответственных архитектурных сооружений.

ХВ-161 представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в 10 % перхлорвиниловом лаке.

Свойства

Эмаль ХВ-161 выпускается различных оттенков (более 25).

После высыхания должна образовывать ровную однородную пленку без механических включений.

Срок службы покрытий на основе красок ХВ-161 в условиях умеренного климата — не менее 4 лет.

Краска отличается высокой водо и атмосферостойкостью.

Способ применения

Подготовка поверхности:

Окрашиваемая поверхность должна быть ровной, чистой, сухой, без трещин и отслаивающейся штукатурки.

Не допускается наносить краску по поверхностям, ранее окрашенным силикатными, кремнийорганическими, акриловыми материалами без предварительной их очистки.

Нанесение покрытий:

Перед применением краску (эмаль) необходимо тщательно перемешать.

Наносить пневматическим распылителем, кистью или валиком.

Кистью или валиком краска наносится при выпускной вязкости, а при пневматическом распылении краску разбавляют до рабочей вязкости.

Для разбавления используется ксилол, сольвент, или их смесь.

Расход на двухслойное покрытие — 300-400 гр/кв.м.

Основные показатели

Степень перетира, мкм, не более

..... 140

Время сушки при темп. 18-22 °С, ч, не более

..... 4

Массовая доля нелетучих веществ, %

..... 43-47

Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246

с диаметром сопла 4 мм. при темп. 20 °С, с

..... 35-70

Эластичность пленки при изгибе, мм, не более

..... 5

Способ нанесения

Краска ХВ-161 (эмаль ХВ 161) наносится кистью, валиком или краскораспылителем.

Хранение

Гарантийный срок хранения краски — 12 месяцев со дня изготовления.

Стандарт

ГОСТ 25129-82