



ООО Гелиос-СтройКрас ИНН 6350019016 КПП 635001001  
ОГРН 1126350000050 ОКПО 37060379 446442 Самарская  
область, г.Кинель, пгт.Усть-Кинельский, ул.Шосейная 60А  
Р/счет 40702810854030001369 К/счет 30101810200000000607  
БИК043601607 Поволжский банк Сбербанк России Самара  
+7 (846) 922-62-78 +7 (846) 231-27-79 +7 (846) 226-58-17  
www.gskgroup.net gsk-163@bk.ru postbox@bk.ru

## Грунтовка ГФ-017

ТУ 6-27-7-89

Применение и свойства

Материал одноупаковочный. Грунтовка ГФ-017 (грунт ГФ-017) применяется для грунтования деталей автомобилей и фосфатированных поверхностей. Покрытие стойкое к воздействию минерального масла и бензина.

Характеристики

- Цвет — темно-коричневый;
- Время высыхания до ст. 3 при температуре 20°C — не более 30 часов, при температуре (105±5)°C — не более 15 минут;
- Теоретический расход на один слой — 90 г/м<sup>2</sup>;
- Рекомендуемое количество слоев — 1-2.

Разбавитель

В качестве разбавителя используют растворители РЭ-3В, РЭ-4Э или сольвент.

Нанесение

Перед нанесением поверхность очистить от грязи и пыли, ржавую поверхность очистить до степени «St3». Грунт ГФ-017 следует тщательно перемешать, при необходимости разбавить вышеуказанными разбавителями до рабочей вязкости. Грунтовка ГФ-017 наносится пневматическим распылением при температуре от 0°C до 30°C.

Срок хранения

Срок хранения в невскрытой заводской упаковке 6 месяцев со дня изготовления при температуре от минус 40 °С до 40 °С.