



ООО Гелиос-СтройКрас ИНН 6350019016 КПП 635001001
ОГРН 1126350000050 ОКПО 37060379 446442 Самарская
область, г.Кинель, пгт.Усть-Кинельский, ул.Шосейная 60А
Р/счет 40702810854030001369 К/счет 30101810200000000607
БИК043601607 Поволжский банк Сбербанк России Самара
+7 (846) 922-62-78 +7 (846) 231-27-79 +7 (846) 226-58-17
www.gskgroup.net gsk-163@bk.ru poststbox@bk.ru

Грунтовка ПФ-0294

Название: Грунтовка ПФ-0294
Тип: Грунтовка (Антикоррозийные ЛКМ)
Химический состав: ПФ
Нормативные документы: ТУ 2312-284-21743165-2002

Описание

Грунтовка ПФ-0294 и ПФ-0294Э однокомпонентная, быстросохнущая, антикоррозионная.

Назначение

Для антикоррозионной защиты поверхностей из углеродистых и освинцованных сталей, сплавов алюминия и других цветных металлов с последующим перекрытием алкидными, алкидно-уретановыми эмалями. Грунтовку применяют для защиты металлоконструкций, в том числе оборудования, транспортных средств, кузовов подвижного состава железнодорожного транспорта и сельскохозяйственных машин, деталей; изделий электромашиностроения, станкостроения и др.

Применение

Нанесение кистью, валиком, методами пневматического, безвоздушного распыления в 1 слой; грунтовка **ПФ-0294 Э** - методом электростатического распыления в 1 слой

Гарантийный срок хранения

12 месяцев с даты изготовления.

Технические характеристики грунтовки ПФ-0294

Параметр	Значение
Цвет	серый, коричневый
Комплектность	грунтовка ПФ-0294 или ПФ-0294Э , разбавитель 667
Теоретический расход	от 60 до 120 г/м ² на 1 слой
Практическое высыхание (до степени 3 по ГОСТ 19007-73) при температуре 20 °С	4 часа
при температуре 60 °С	0,5 часа
Рекомендуемая толщина высушенного однослойного покрытия	18-23 мкм
Рекомендуемые системы покрытия	1. Грунтовка ПФ-0294 - 1 сл. 2. Эмаль АУ-1411 - 2 сл.
Срок службы покрытия в условиях эксплуатации УХЛ1 защитные свойства	7 лет
декоративные свойства	2 года
Тип: антикоррозийные ЛКМ	