



ООО Гелиос-СтройКрас ИНН 6350019016 КПП 635001001
ОГРН 1126350000050 ОКПО 37060379 446442 Самарская
область, г.Кинель, пгт.Усть-Кинельский, ул.Шоссеиная 60А
Р/счет 40702810854030001369 К/счет 30101810200000000607
БИК043601607 Поволжский банк Сбербанк России Самара
+7 (846) 922-62-78 +7 (846) 231-27-79 +7 (846) 226-58-17
www.gskgroup.net gsk-163@bk.ru postbox@bk.ru

Грунтовка ХС-010

ТУ 6-21-51-90

Применение

Грунтовку ХС-010 используют для защиты различных металлоконструкций и оборудования, эксплуатирующихся в условиях воздействия кислот, щелочей, агрессивных газов и других химически активных веществ, температура которых не более 60°C. Грунт ХС-010 используется в комплексном покрытии с эмалью ХС-75У в 2 слоя и лаком ХС-76 в 1 слой. Допускается применять хс-010 в системах покрытий с атмосферостойкими эмалями марок ХВ или ХС. Толщина высохшего комплексного покрытия должна быть 85-110 мкм. Возможно использование грунта и с другими эмалями типа ХС, ХВ. Материал устойчив к воздействию кислот и щелочей, разрешается окраска зимой. Данный лакокрасочный материал одноупаковочный, произведен на основе сополимера винилиденхлорида с винилхлоридом.

Характеристики ХС-010

- Цвет — красно-коричневый;
- Время высыхания до ст.3 при температуре (20±2)°С — не более 1 часа;
- Доля нелетучих веществ по массе — 32-37%,масс;
- Расход на один слой — 95-125 г\м²;
- Рекомендуемая толщина слоя — 15-20 мкм;
- Рекомендуемое количество слоев — 1.

Разбавитель

В качестве разбавителя используют растворители Р-4, Р-4А.

Срок хранения

В невскрытой заводской упаковке 6 месяцев со дня изготовления.

Нанесение

Перед нанесением поверхность очистить от грязи и пыли, грунтовку тщательно перемешать до однородной массы. При необходимости разбавить вышеуказанным растворителем. Грунтовка ХС-010 наносится при температуре от минус 10°C до 30°C пневматическим распылением, допускается нанесение методом безвоздушного распыления без нагрева. Для исключения конденсации влаги температура поверхности должна быть выше точки росы не менее чем на 3°C. Запрещается наносить на мокрую поверхность. Время сушки слоя грунтовки при температуре 20°C — 1 час, после чего наносят слои эмали и лака. После выполнения работ инструменты промыть вышеуказанными растворителями.

Меры предосторожности

Грунтовка огнеопасна! Беречь от огня! Наносить грунт только при хорошей вентиляции, с использованием индивидуальных средств защиты. Не допускать попадания на кожу и в органы дыхания.

Хранить в помещении при температуре окружающего воздуха от минус 40°C до 40°C. Беречь от прямых солнечных лучей.