



ООО Гелиос-СтройКрас ИНН 6350019016 КПП 635001001
ОГРН 1126350000050 ОКПО 37060379 446442 Самарская
область, г.Кинель, пгт.Усть-Кинельский, ул.Шосейная 60А
Р/счет 40702810854030001369 К/счет 3010181020000000607
БИК043601607 Поволжский банк Сбербанк России Самара
+7 (846) 922-62-78 +7 (846) 231-27-79 +7 (846) 226-58-17
www.gskgroup.net gsk-163@bk.ru postbox@bk.ru

Грунтовка ЭП-09Т

ТУ 6-10-1155-76

Применение и свойства

Грунтовка ЭП-09Т (грунт ЭП-09Т) одноупаковочный материал. Грунт ЭП-09Т применяется для защиты металлических изделий от коррозии, эксплуатирующихся в условиях тропического климата. ЭП-09 Т окрашивают изделия из цветных и черных металлов.

Характеристики ЭП-09 Т

- Цвет — красный, желтый;
- Массовая доля нелетучих веществ — 56-63с;
- Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре $20\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ — 40-60 с;
- Стойкость покрытия к воздействию воды при температуре $20\pm 2^{\circ}\text{C}$ — не менее 48 часов;
- Твердость пленки — не менее 0,55 усл. ед.;
- Эластичность пленки — не более 3 мм.

Нанесение

Поверхность перед нанесением грунта ЭП-09т (эп-09 т) очистить от грязи и пыли, обезжирить. Тщательно перемешать ЭП-09Т до однородной массы, при необходимости разбавить смесью ацетона и этилцелозольва до рабочей вязкости. Грунт ЭП-09Т наносится пневматическим распылением.

Срок хранения

Срок хранения в невскрытой заводской упаковке составляет 6 месяцев.