



ООО Гелиос-СтройКрас ИНН 6350019016 КПП 635001001
ОГРН 1126350000050 ОКПО 37060379 446442 Самарская
область, г.Кинель, пгт.Усть-Кинельский, ул.Шоссеиная 60А
Р/счет 40702810854030001369 К/счет 30101810200000000607
БИК043601607 Поволжский банк Сбербанк России Самара
+7 (846) 922-62-78 +7 (846) 231-27-79 +7 (846) 226-58-17
www.gskgroup.net gsk-163@bk.ru poststbox@bk.ru

Лак ЭП-741 желто-коричневый



Название: Лак ЭП-741 желто-коричневый
Тип: Лак (Специальные и термостойкие ЛКМ)
Химический состав: ЭП
Нормативные документы: ТУ 6-10-1148-86

Лак ЭП-741 относится к группе химстойкие лкм. Лак применяется для защиты от коррозии различных металлических фосфатированных поверхностей. Поставки эп-741 ведутся в комплекте с отвердителем №1.

Характеристики лака ЭП-741

Цвет лака - желто-коричневый, время высыхания до ст. 3 при температуре 20 °С - двадцать четыре часа, рекомендуемое количество слоев при нанесении - 1.

Рекомендуемая толщина сухого покрытия - 20-25 мкм.

Жизнеспособность

Жизнеспособность лака ЭП-741 после смешения компонентов составляет 10 часов.

Нанесение

Перед нанесением материала поверхность необходимо очистить от пыли и грязи. Лак ЭП-741 наносится краскораспылителем, окунанием или наливом.

Срок хранения

Срок хранения в невскрытой заводской упаковке - 1 год со дня производства.

Меры предосторожности

Огнеопасный материал, необходимо беречь от огня! При нанесении лака обязательно использовать индивидуальные средства защиты.