



ООО Гелиос-СтройКрас ИНН 6350019016 КПП 635001001
ОГРН 1126350000050 ОКПО 37060379 446442 Самарская
область, г.Кинель, пгт.Усть-Кинельский, ул.Шосейная 60А
Р/счет 40702810854030001369 К/счет 30101810200000000607
БИК043601607 Поволжский банк Сбербанк России Самара
+7 (846) 922-62-78 +7 (846) 231-27-79 +7 (846) 226-58-17
www.gskgroup.net gsk-163@bk.ru poststbox@bk.ru

ЭЛАСТЭКС / Пигментная паста

Пасты ЭЛАСТЭКС предназначены для пигментирования (окрашивания) однокомпонентных и двухкомпонентных полиуретановых лаков, покрытий, мастик, герметиков, связующих, эластомеров, клеев, полимочевин и подобных им продуктов.

Описание материала

Пигментная паста ЭЛАСТЭКС представляет собой жидкую или густоватую цветную массу состоящую из жидкой фазы и цветного железозоксидного пигмента порошкового типа.

Пасты ЭЛАСТЭКС выпускаются двух марок: паста ЭЛАСТЭКС обычного применения и Паста ЭЛАСТЭКС -Антикор для предотвращения электрохимической коррозии металлов. Паста ЭЛАСТЭКС -Антикор выпускается двух цветов: красно-коричневый (сурик) и светло-зеленый.

Применение

Пасты ЭЛАСТЭКС предназначены для пигментирования (окрашивания) однокомпонентных и двухкомпонентных полиуретановых лаков, покрытий, мастик, герметиков, связующих, эластомеров, клеев, полимочевин и подобных им продуктов.

Преимущества

В зависимости от типа пигментируемого материала пасты ЭЛАСТЭКС могут вводиться, как на стадии синтеза, так и перед применением материала.

Пасты ЭЛАСТЭКС изготавливаются с применением железозоксидных пигментов различных цветов. Цвета паст подбираются исходя из международной колеровочной таблицы RAL, где каждому цвету или оттенку цвета присвоен соответствующий номер.

Условия нанесения колеровочного покрытия

Условия нанесения	Эластэкс
Температура воздуха	от +10°C до +25°C
Температура основания	от +10°C до +25°C
Влажность основания	на 3°C выше измеренной точки росы
Относительная влажность воздуха	до 70%
Недопустимо выпадение росы	

Рекомендации по нанесению

- Время хранения приготовленного цветного покрытия не более 2-х дней после смешения, в герметично закрытой таре;
- цветное покрытие во время нанесения необходимо периодически перемешивать с целью предотвращения оседания пигмента;
- не использованное цветное покрытие герметично закрывается;
- после хранения готового цветного покрытия более одного часа, перед употреблением его необходимо перемешать.

Подготовка материала к работе

Пасты ЭЛАСТЭКС выпускаются в готовом к употреблению виде.

Цветное покрытие готовится в сухой, железной емкости:

- из исходной емкости (бочки) в промежуточную емкость наливается исходная композиция «ЭЛАСТЭКС-302П-50» (60) после чего бочка герметично закрывается;
- затем в промежуточную емкость с покрытием отweighивается пигментная паста в соотношении **покрытие ЭЛАСТЭКС : паста ЭЛАСТЭКС ~ 8:1** по массе; (соотношение не должно составлять менее 5:1. Допускается соотношение покрытие-паста от 6:1 до 10:1 если при контрольном замешивание в небольшой таре полученный цвет устраивает заказчика).



ООО Гелиос-СтройКрас ИНН 6350019016 КПП 635001001
ОГРН 1126350000050 ОКПО 37060379 446442 Самарская
область, г.Кинель, пгт.Усть-Кинельский, ул.Шоссеиная 60А
Р/счет 40702810854030001369 К/счет 30101810200000000607
БИК043601607 Поволжский банк Сбербанк России Самара
+7 (846) 922-62-78 +7 (846) 231-27-79 +7 (846) 226-58-17
www.gskgroup.net gsk-163@bk.ru poststbox@bk.ru

Инструменты и вспомогательное оборудование

- Нанесение проводится при помощи распылителя, короткошерстными полиамидными (нейлоновыми) или велюровыми валиками, кистями;
- смешивание проводится при помощи электродрели с насаженной мешалкой или в ручную при помощи сухого, железного стержня или сухой палки.

Упаковка и хранение

Пигментные пасты «ЭЛАСТЭКС» транспортируются в герметично закрытой таре любым видом транспорта в соответствии с установленными на данном виде транспорта правилами перевозки грузов.

Пасты «ЭЛАСТЭКС» следует хранить и транспортировать в герметично закрытой таре при температуре не ниже +5 и не выше +30°C.

Время хранения цветного покрытия можно варьировать в зависимости от природы покрытия.

Меры безопасности

Внимание! Во время работ с материалом в закрытом помещении должна быть организована достаточная вентиляция, нельзя пользоваться открытым огнем и производить сварочные работы. Материал может вызвать раздражение кожи. При недостаточной вентиляции помещения необходимо использовать индивидуальные средства защиты. При попадании на слизистую оболочку или в глаза, немедленно промойте большим количеством воды и обратитесь к врачу.

Экология

После полного отверждения монолитное покрытие на основе «ЭЛАСТЭКС» является полностью безопасным и разрешено для эксплуатации в составе систем бесшовных полимерных покрытий пола в общественных, жилых и производственных помещениях, в том числе на предприятиях пищевой промышленности и общественного питания, фармацевтической промышленности, учреждениях образования, здравоохранения и социального обеспечения.

Юридические замечания

Информация, приведенная в настоящем документе, дана на основании текущих знаний и практического опыта применения материалов при правильном хранении и применении. В связи с невозможностью контролировать условия применения материала, влияющие на технологический процесс, производитель не несет юридической и иной ответственности за неправильное использование или истолкование данной информации. Потребителю всегда следует запрашивать более свежие технические данные по конкретным продуктам, информация по которым высылается по запросу.

Наименование	Значение
Внешний вид	вязкая масса, цвет по согласованию с потребителем
Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	95
Плотность при 25°C, г/см ³ , в пределах	1,1-1,2
Степень перетира по гриндометру, мКм, не более	50