



РУССКИЙ

PAVILAST K31



Выравнивающие
Материалы
Праймеры И
Добавки

СМОЛА ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ВОДНОДИСПЕРСИОННАЯ
Фиксатив воднодисперсионный на основе
синтетической смолы для упрочнения стяжек
или сыпучих стен. Для приклеивания всегда
использовать исключи-тельно виниловые
или акриловые клеи нашего производства.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

Всегда проверять влагосодержание основания
с помощью специальных инструментов. Основание
должно быть плотным, сухим, чистым, не
допускается наличие остатков настенной
краски, пыли, воска и т.п.

ПРИМЕНЕНИЕ.

Перед применением дать продукту нагреться до
температуры окружающей среды 20°C. Разбавить 1 кг
продукта 7 – 10 литрами чистой воды (в зависимости
от впитывающей способности основания) и
перемешать до получения однородной массы.
Обильно нанести на основание валиком или
кистью. Всегда измерять влагосодержание перед
промазкой клеем <2% (<0.5% ангидрит). Температура
окружающей среды должна быть от 15 до 25°C,
относительная влажность не должна превышать
75%. Всегда использовать соответствующие средства
индивидуальной защиты. Всегда следовать
указаниям технической карты и карты
безопасности.

ПРИМЕЧАНИЕ.

Применяется в качестве ускорителя сцепляемости
для шпаклевки с помощью PAVILAST R (см. техническую
карту).



ADESIV s.r.l. – Sede amministrativa e operativa: Via delle Rose, 31 – Sede legale: Via S. Patrizio, 33 – 36061 Bassano del Grappa (VI) – ITALY
Tel.: +39(0)424-566 406 – Fax: +39(0)424-566 473 – Sito: www.adesiv.it – E-mail: info@adesiv.it



The company complies to quality management system standard UNI EN ISO – 9001:2008
certified by SGS Italia S.p.A., certificate no. IT07/0491.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (в кондиционном состоянии):

Внешний вид:	Густая жидкость
вязкость (при 20°C; по Брукфилду):	2000 – 3000
Сухость (%):	48 – 50
расход (г/м ²):	100 – 200 (разбавленный)
Время работоспособности (минуты)	15 – 20
Температура применения (°C):	+15 – +25
Окончательное затвердевание (дни)	5 – 7
Затвердевание пленки (часы)	24 – 48 часов (в зависимости от использования и толщины слоя)
Нанесение /инструменты:	Валик, кисть
Чистка инструментов:	Вода, для удаления свежих остатков продукта
Срок хранения на складе (месяцы):	6
Температура хранения от +5°C до +25°C	
Информация по переработке	Выполнять переработку в соответствии с местными и национальными нормативами .
Расфасовка	Ведро по 10 кг
Ограничения в применении:	Не использовать для сырых помещений. Не допускать замерзания. Всегда использовать соответствующие средства индивидуальной защиты. Перед использованием дать нагреться продукту до 20°C.

ПРИМЕЧАНИЕ

ADESIV srl гарантирует, что информация, представленная в карте, соответствует последним достижениям и уровню науки и техники; но все же не несет ответственности за возможные последствия их применения в несоответствующих условиях применения и в отсутствие внешнего контроля. Рекомендуется всегда проверять пригодность продукта в каждом отдельном случае.



ADESIV s.r.l. – Sede amministrativa e operativa: Via delle Rose, 31 – Sede legale: Via S. Patrizio, 33 – 36061 Bassano del Grappa (VI) – ITALY
Tel.: +39(0)424-566 406 – Fax: +39(0)424-566 473 – Sito: www.adesiv.it – E-mail: info@adesiv.it



The company complies to quality management system standard UNI EN ISO – 9001:2008 certified by SGS Italia S.p.A., certificate no. IT07/0491.

Настоящий вкладыш аннулируется и замещается каждым последующим.



ADESIV s.r.l. – Sede amministrativa e operativa: Via delle Rose, 31 – Sede legale: Via S. Patrizio, 33 – 36061 Bassano del Grappa (VI) – ITALY
Tel.: +39(0)424-566 406 – Fax: +39(0)424-566 473 – Sito: www.adesiv.it – E-mail: info@adesiv.it



The company complies to quality management system standard UNI EN ISO – 9001:2008 certified by SGS Italia S.p.A., certificate no. IT07/0491.