



РУССКИЙ

ECOBRIL

ЛАК ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ

Матовый – полуматовый – глянцевый

Новый воднодисперсионный лак, который легко наносится на деревянные полы.

Оставляет прозрачную пленку, через которую виден натуральный цвет дерева.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание для деревянного покрытия должно быть хорошо отполировано, отштукатурено и отшлифовано, без остатков масел, воска, силикона. Основание должно быть хорошо высушено, с влажностью 8 – 12%. Температура окружающей среды должна быть от 15 до 25°C, относительная влажность не должна превышать 75%. Затем отшлифовать наждаком. После шлифования всю поверхность очистить пылесосом и далее вытереть антистатической салфеткой.

ПРИМЕНЕНИЕ

Дать нагреться продукту до температуры окружающей среды и аккуратно перемешать непосредственно перед использованием. Отфильтровать продукт перед использованием. Равномерно наносить с помощью валика или кисти. Затем приблизительно через 12 часов при нормальных условиях процедуру повторить, сначала отшлифовав наждачной бумагой с зернистостью 220, а затем нанести второй слой. После шлифования всю поверхность очистить пылесосом и далее вытереть антистатической салфеткой. В случае необходимости, повторить в третий раз, отшлифовав наждачной бумагой. Всегда проверять содержание влаги в древесине, которое должно составлять от 8 до 12%, Температура окружающей среды должна быть от 15 до 25°C, относительная влажность не должна превышать 75%. Всегда использовать соответствующие средства индивидуальной



Изделия Для
Окрашивания И
Вспомогательн
ые Средства



ADESIV s.r.l. – Sede amministrativa e operativa: Via delle Rose, 31 – Sede legale: Via S. Patrizio, 33 – 36061 Bassano del Grappa (VI) – ITALY
Tel.: +39(0)424-566 406 – Fax: +39(0)424-566 473 – Sito: www.adesiv.it – E-mail: info@adesiv.it



The company complies to quality management system standard UNI EN ISO – 9001:2008 certified by SGS Italia S.p.A., certificate no. IT07/0491.

защиты. Всегда следовать указаниям технической карты и карты безопасности.



ADESIV s.r.l. – Sede amministrativa e operativa: Via delle Rose, 31 – Sede legale: Via S. Patrizio, 33 – 36061 Bassano del Grappa (VI) – ITALY
Tel.: +39(0)424-566 406 – Fax: +39(0)424-566 473 – Sito: www.adesiv.it – E-mail: info@adesiv.it



The company complies to quality management system standard UNI EN ISO – 9001:2008 certified by SGS Italia S.p.A., certificate no. IT07/0491.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (в кондиционном состоянии):

Внешний вид:	Жидкость молокообразная
Вязкость(при 20°C; по Форду № 4):	20 - 30
Показатель по Глоссу при 60°: (UNI 10726)	42 - 48
Сухость (%):	27 - 33
расход (г/м2):	80 - 100
Время пленкообразования (мин.):	60 - 70
Температура применения (°C):	+15 - +25
Хождение допускается (часы)	24
Окончательное затвердевание (дни):	7
Нанесение /инструменты:	Валик, кисть
Чистка инструментов:	Вода, для удаления свежих остатков продукта
Срок хранения на складе (месяцы): Температура хранения от +5°C до +25°C	6
Расфасовка	Набор на 10 л (высокие баночки по 5 л каждая)
Ограничения в применении:	Не использовать для сырых помещений. Беречь от мороза. Всегда использовать соответствующие средства индивидуальной защиты. Во время нанесения проветривать помещение и избегать сквозняков. Перед использованием дать нагреться продукту до 20°C. На водной основе.

СОВЕТЫ ПО ЭТАПАМ ОТДЕЛКИ:

Отделка ECOBRIL + ECOBRIL

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

Деревянную поверхность довести до блеска,



ADESIV s.r.l. – Sede amministrativa e operativa: Via delle Rose, 31 – Sede legale: Via S. Patrizio, 33 – 36061 Bassano del Grappa (VI) – ITALY
Tel.: +39(0)424-566 406 – Fax: +39(0)424-566 473 – Sito: www.adesiv.it – E-mail: info@adesiv.it



The company complies to quality management system standard UNI EN ISO – 9001:2008 certified by SGS Italia S.p.A., certificate no. IT07/0491.

отциклевать и отшлифовать наждаком с зернистостью 150–180, убирая, возможно, оставшиеся частички масел, воска, силикона. Дать поверхности хорошо высохнуть, до содержания влаги 8 – 12%. Температура окружающей среды должна быть от 15 до 25°C, относительная влажность не должна превышать 75%. После шлифования всю поверхность очистить пылесосом и далее вытереть антистатической салфеткой.

ПРИМЕНЕНИЕ.

Дать нагреться продукту до температуры окружающей среды и аккуратно перемешать непосредственно перед использованием. Процедить продукт перед использованием. Равномерно наносить с помощью валика или кисти. Затем приблизительно через 12 часов при нормальных условиях отшлифовать наждачной бумагой с зернистостью 220, а затем нанести второй слой. После шлифования всю поверхность очистить пылесосом и далее вытереть антистатической салфеткой. В случае необходимости, повторить в третий раз, отшлифовав перед этим наждачной бумагой.

Отделка ECOBRIL + ECOBRIL + ICE

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

Деревянную поверхность довести до блеска, отциклевать и отшлифовать наждаком с зернистостью 150–180, убирая оставшиеся частички масел, воска, силикона. Дать поверхности хорошо высохнуть, до содержания влаги 7 – 11%. Температура окружающей среды должна быть от 15 до 25°C, относительная влажность не должна превышать 75%. После шлифования всю поверхность очистить пылесосом и далее вытереть антистатической салфеткой

ПРИМЕНЕНИЕ.

Дать нагреться продукту до температуры окружающей среды и аккуратно перемешать непосредственно перед использованием. Равномерно наносить с помощью валика или кисти. Затем приблизительно через 12 часов при нормальных



ADESIV s.r.l. – Sede amministrativa e operativa: Via delle Rose, 31 – Sede legale: Via S. Patrizio, 33 – 36061 Bassano del Grappa (VI) – ITALY
Tel.: +39(0)424-566 406 – Fax: +39(0)424-566 473 – Sito: www.adesiv.it – E-mail: info@adesiv.it



The company complies to quality management system standard UNI EN ISO – 9001:2008 certified by SGS Italia S.p.A., certificate no. IT07/0491.

условиях отшлифовать наждачной бумагой с зернистостью 220, а затем нанести второй слой. После шлифования всю поверхность очистить пылесосом и далее вытереть антистатической салфеткой. Затем приблизительно через 12 часов при нормальных условиях можно приступить к нанесению слоя ICE (по подготовке см. техническую карту), отшлифовав перед этим наждачной бумагой с зернистостью 220. После шлифования всю поверхность очистить пылесосом и далее вытереть антистатической салфеткой.

ПРИМЕЧАНИЕ

ADESIV srl гарантирует, что информация, представленная в карте, соответствует последним достижениям и уровню науки и техники; но все же не несет ответственности за возможные последствия их применения в несоответствующих условиях применения и в отсутствие внешнего контроля. Рекомендуется всегда проверять пригодность продукта в каждом отдельном случае. Настоящий вкладыш аннулируется и замещается каждым последующим.



ADESIV s.r.l. – Sede amministrativa e operativa: Via delle Rose, 31 – Sede legale: Via S. Patrizio, 33 – 36061 Bassano del Grappa (VI) – ITALY
Tel.: +39(0)424-566 406 – Fax: +39(0)424-566 473 – Sito: www.adesiv.it – E-mail: info@adesiv.it



The company complies to quality management system standard UNI EN ISO – 9001:2008 certified by SGS Italia S.p.A., certificate no. IT07/0491.