

## Шпаклевка финишная белая на органическом связующем

- **Удобно**  
супер пластичное нанесение тонких слоев 1-3 мм
- **Отлично**  
быстрое сведение слоев
- **Идеально**  
гладкая и белая поверхность



Продукция сертифицирована

### НАЗНАЧЕНИЕ

Финишное выравнивание стен и потолков в сухих помещениях перед:

- наклейкой обоев;
- покраской

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Супер пластичная
- Легко зашкуривается
- Абсолютно белая

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход воды, л/кг	0,4
л/5 кг мешок	2,0
л/25 кг мешок	10
Расход смеси кг/м <sup>2</sup> /мм	1,2
Рекомендуемая толщина слоя (одно нанесение), мм	1-3
Максимальная фракция, мм	0,3
Цвет	белый
Связующее	органический клей
Заполнитель	известняк
Температурный режим нанесения, °С	+10 до +30
Время использования с момента затворения водой (при хранении в закрытой таре), суток	1
Время высыхания (одного слоя), при +20°С, суток	1

**Фасовка:** Бумажный трехслойный мешок со средним слоем из полиэтилена - 25 кг и 5 кг. Мешки следует хранить на поддонах, не допуская их контакта с землей и предохраняя от воздействий влаги.

**Хранение:** 18 месяцев со дня изготовления, при условии хранения в заводской упаковке в сухом помещении.

## ПОДХОДЯЩИЕ ОСНОВЫ

Поверхности, выровненные гипсовыми, цементными и известково-цементными штукатурками. Стены и потолки из гипсокартонных плит (исключая заделку швов ГКЛ).

## ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основа должна быть чистой, твердой и прочной. Окна и другие поверхности, не подвергающиеся обработке должны быть тщательно защищены. Вещества, ослабляющие адгезию, такие как жир, пыль и т.п. должны быть удалены. Температура основы и растворной смеси должна быть не менее + 10 °С.

## ПРИГОТОВЛЕНИЕ СМЕСИ

Мешок (25 кг) сухой смеси постепенно высыпать в емкость с 8-9 л чистой воды, одновременно перемешивая. Рекомендуемая температура воды + 20 °С.

Смешивание производить при помощи дрели с насадкой в течение 3-5 минут. Дать раствору отстояться 15 минут. После этого еще раз перемешать перед использованием.

Смесь пригодна для использования 1 сутки с момента затворения водой.

## НАНЕСЕНИЕ

Смесь наносить вручную при помощи стального шпателя или напылять механизированным способом. Предыдущий слой шпаклевки должен высохнуть перед нанесением последующего слоя.

Рабочие швы и поверхность зашлифовать после достаточного высыхания через 1 сутки. Затвердевшая смесь готова к покраске или оклейке обоями.

## РЕКОМЕНДАЦИИ

Для повышения износостойкости материала и улучшения адгезии с твердыми веществами, 10% воды для смешивания заменить составом **weber.vetonit MD16**.

Шпаклевка **weber.vetonit KR** не является водостойкой и не пригодна для выравнивания полов и подготовку оснований под облицовку плиткой.

## ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

Очистку рук, инструмента и тары необходимо производить теплой водой непосредственно после окончания работы.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При работе необходимо использовать резиновые перчатки; избегать контакта с кожей и глазами; при попадании в глаза промыть большим количеством воды; беречь от детей.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Сухую смесь и затвердевший материал нужно утилизировать как строительные отходы. Материал нельзя спускать в канализацию. Бумажный мешок утилизировать как обычный мусор.