



# DÉCOR PRIMER FONDO

**ЭПОКСИДНЫЙ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ПРАЙМЕР  
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ОСНОВАНИЙ  
ПЕРЕД НАНЕСЕНИЕМ STARLIKE DECOR.  
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ.**

## Характеристики

**DÉCOR PRIMER FONDO** — эпоксидный двухкомпонентный праймер, в виде густой пасты белого цвета, без растворителей, для подготовки оснований перед нанесением декоративного финишного покрытия **STARLIKE DECOR**.

### DÉCOR PRIMER FONDO:

- выравнивает плоскость основания;
- обеспечивает равномерную впитывающую способность оснований;
- придаёт основанию чистый белый цвет, который подчеркивает цветовую гамму **STARLIKE DECOR**, без изменения оригинального тона;
- легкий в нанесении;
- легко шлифуется после высыхания и отверждения;
- имеет высокую адгезию к основаниям.

## Области применения

**DÉCOR PRIMER FONDO** предназначен для выравнивания и подготовки впитывающих и не впитывающих оснований перед нанесением декоративного финишного покрытия **STARLIKE DECOR**.

**DÉCOR PRIMER FONDO** может применяться на следующих видах оснований:

- бетон;
- цементные штукатурки;
- панели ГКЛ, ЦСП, АЦП, СМЛ;
- облегченные панели с цементной штукатуркой;
- деревянные панели, типа ДСП, ОСП (OSB-3);
- существующие покрытия из керамической плитки, мозаичной облицовки, плитки из мраморной крошки.

**DÉCOR PRIMER FONDO** также подходит для заполнения и ремонта трещин в цементных стяжках. Для внутренних работ. Для профессионального применения.

## Инструкция по применению

### Подготовка поверхности.

Поверхность должна быть чистой, достаточно выдержанной, сухой.

Цементные и цементно-песчаные штукатурки должны иметь срок созревания не менее 1 недели на каждый 1 сантиметр толщины и быть сухими, с остаточной влажностью не более 3 %.

Бетонные основания должны иметь срок созревания не менее 6 месяцев, с остаточной влажностью не более 3%.

Поверхности должны быть предварительно очищены от разного рода загрязнений, пыли, следов жира и масел, красок и любых веществ, ослабляющих адгезивную способность **DÉCOR PRIMER FONDO**.

Существующие малярные покрытия, краска, лак необходимо удалить, а основание отшлифовать обработать грунтовкой **PRIMER C-м**.

Тонкослойные штукатурки и слои шпаклёвки на основе гипса, цемента или извести, необходимо удалить, а основание отшлифовать обработать грунтовкой **PRIMER C-м**.

Поверхность бетонного основания или цементно-песчаной штукатурки должна быть достаточно гладкой и ровной, без волнообразных участков.

Неровные цементные основания можно выровнять с помощью быстротвердеющего цементного раствора **LITOPLAN RAPID**.

Поглощающие основания, как например цементные штукатурки, бетон, гипсокартонные и облегченные панели, должны быть предварительно обработаны грунтовкой **PRIMER C-м**.

В случае нанесения **DÉCOR PRIMER FONDO** на уже существующую керамическую или мозаичную облицовку, поверхность необходимо предварительно обезжирить с помощью денатурированного спирта.

После высыхания и отверждения представляет собой идеальное основание для нанесения **STARLIKE DECOR**.

## Приготовление раствора

Компонента А (паста)	Компонент В (отвердитель)
100 частей	9,5 частей

Оба компонента расфасованы в необходимой пропорции.

Вылить весь катализатор (компонент В), находящийся в отдельном пакете, в ведро с белой пастой (компонент А) и перемешать электродрелью с насадкой до получения однородного раствора без комочков. Для исключения неравномерного замеса рекомендуется с помощью шпателя соскребать раствор со стен и дна ведра и повторно перемешать. Не рекомендуется смешивать компоненты вручную.

Рабочее время полученного состава 60 минут при температуре +23°C.

## Ремонт трещин

Трещины в цементной стяжке расширить и пропылесосить. Прогрунтовать грунтовкой **PRIMER C-м** и просушить.

Приготовленным раствором **DÉCOR PRIMER FONDO** заполнить трещины на всю глубину при помощи металлического шпателя.

Сразу после заполнения трещин, еще свежий слой **DÉCOR PRIMER FONDO**, посыпать кварцевым песком (фракция 0,4–1 мм). После высыхания и отверждения **DÉCOR PRIMER FONDO**, убрать излишки песка с поверхности.

## Рекомендации

- **DÉCOR PRIMER FONDO** — продукт для профессионального использования. Перед применением прочитайте техническую инструкцию и инструкцию по безопасности.
- Наносить **DÉCOR PRIMER FONDO** при температуре от +5°C до +35°C.
- Тщательно замешивать раствор и не изменять пропорции смешивания компонентов (А+В).
- Не добавлять в **DÉCOR PRIMER FONDO** воду или растворители.
- Не наносить продукт на мокрые основания и основания, подверженные эффекту восходящей влаги.
- Не наносить **DÉCOR PRIMER FONDO** на основания с лакокрасочными покрытиями.
- Не наносить **DÉCOR PRIMER FONDO** на основания с тонкослойной штукатуркой из известки, гипса или цемента.
- При низких температурах время затвердевания **DÉCOR PRIMER FONDO** может существенно увеличиваться. Не наносить **DÉCOR PRIMER FONDO** при температуре ниже +5 °С.
- Не использовать **DÉCOR PRIMER FONDO** в целях, не предусмотренных в настоящем техническом описании.
- Инструмент необходимо очистить сразу после окончания работ, пока продукт еще не отвердел. Для чистки инструмента использовать ацетон, спирт или **LITOSTRIP**.

**Внимание!** Хранить в местах недоступных для детей. При работе соблюдать меры индивидуальной безопасности, использовать резиновые перчатки. Избегать попадания продукта в глаза и на кожу. При попадании продукта в глаза промыть их большим количеством воды и обратиться к врачу.

Региональный представитель

## Техническая информация

Внешний вид	Компонент А: белая паста Компонент В: густая жидкость
Пропорции разведения	Компонент А: 100 весовых частей Компонент В: 9,5 весовых частей
Консистенция	густая паста
Цвет	белый
Удельная объемная масса	1,7 кг/л
Температура применения	от +5°C до +35°C
Время отверждения	около 24 часов при t +23°C
Время жизни	около 60 минут при t +23°C
Усадка (EN 12808-4)	≤1,5 мм
Модуль упругости (4.01/049, внутренняя методика)	≤4000 МПа
Оптимальная толщина слоя	1–2 мм
Расход	1,25 кг/м <sup>2</sup> на 1мм толщины слоя
Срок и условия хранения	24 месяца в сухих условиях в оригинальной упаковке при температуре не ниже +5°C. Не допускать замораживания.

Вышеуказанные рекомендации верны при t° +23°C и относительной влажности воздуха 60%. В других условиях время твердения и высыхания **DÉCOR PRIMER FONDO** может измениться.

## Упаковка

Ведро: 5 кг  
Стандартный поддон: 450 кг



Компания проводит политику постоянного совершенствования своей продукции, связанную с техническим прогрессом. Компания сохраняет за собой право вносить изменения в продукцию при её производстве, вносить изменения в технологию производства работ со своей продукцией, вносить изменения в данное техническое описание, связанные с совершенствованием технологий. С выпуском настоящего технического описания все предыдущие становятся недействительными. Изготовитель не несёт ответственности за неправильное использование материала, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных инструкцией. Работы необходимо выполнять в соответствии со строительными нормами и правилами (СНИП). Инструкция не заменяет профессиональной подготовки исполнителя. В каждом конкретном случае применения, имеющего отклонения от инструкции, требуется опытная проверка, т. к. вне влияния производителя остаётся ряд факторов, особенно, если используются материалы других фирм. Инструкция производителя носит рекомендательный характер и не может являться основанием для предъявления претензий имущественного характера.

Если у Вас возникнет необходимость в консультации относительно применения продукции **LITOKOL**, обращайтесь в сервисную техническую службу **LITOKOL**.

Произведено на предприятии **LITOKOL S.p.A.**  
Via G.Falcone, 13/1 – 42048 Rubiera RE, Italy  
Tel. +39 0522626391. Fax +39 0522 620150. info@litokol.it, www.litokol.it