

**EXTRASATIN интерьерная краска**

<b>Тип</b>	Водно-дисперсионная акрилатная краска, не содержащая растворителей
<b>Область применения</b>	Предназначена для окраски требующих частого мытья стен и потолков помещений с повышенной влажностью воздуха (кухни, ванные комнаты, подъезды жилых домов и т.п.) по бетонным, асбестоцементным, оштукатуренным, кирпичным и гипсокартонным поверхностям. Образует полуглянцевое, легко очищаемое, обладающее высокой белизной и влагостойкостью покрытие, устойчивое к обычно применяемым водным растворам моющих средств, сухому и мокрому трению. Не имеет неприятного запаха. Не желтеет.

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА**

<b>Расход</b>	0,08 – 0,10 л/м <sup>2</sup> на один слой по не впитывающей поверхности 0,10 – 0,15 л/м <sup>2</sup> на один слой по впитывающей поверхности
<b>Сухой остаток</b>	ок. 56 %
<b>Плотность</b>	1,36 г/см <sup>3</sup>
<b>Стойкость к мокрому трению</b>	20000 циклов
<b>Укрывистость</b>	Не более 140 г/м <sup>2</sup>
<b>Смываемость</b>	Не более 2,0 г/м <sup>2</sup>
<b>Морозостойкость</b>	Не менее 5 циклов при - 25 °С
<b>Разбавитель</b>	Вода
<b>Способ нанесения</b>	Кистью, валиком или краскораспылителем в два слоя на чистую, сухую, подготовленную поверхность. При нанесении краскораспылителем рекомендуется разбавлять краску водой до 5 % (по объему).
<b>Время высыхания</b>	До степени 3 – не более 1 часа Нанесение второго слоя через 6 часов
<b>Блеск</b>	Полуглянцевый
<b>База</b>	Выпускается в трех базах – А (белая и для колеровки в пастельные тона), В (для колеровки в тона средней интенсивности), С (для колеровки в темные тона).
<b>Цвет</b>	Колеруется по каталогу DECOCOLOR
<b>Хранение</b>	Защищать от мороза. Гарантийный срок хранения 2 года со дня изготовления в заводской упаковке при температуре плюс (5-30) °С
<b>Тара</b>	Металлические банки – 0,8 л Металлические ведра – 2,7 л, 9 л

## EXTRASATIN интерьерная краска

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

<b>Подготовка основания</b>	<u>Подготовительные работы должны осуществляться в соответствии со СНиП 3.04.01-87, раздел 3.</u> В зависимости от типа и состояния основания могут производиться следующие виды подготовки: промывание, обработка щетками, пескоструйная обработка, пылеудаление, шпатлевание. Поверхность перед нанесением должна быть очищена от пыли, грязи, жира, следов коррозии, высолов, масляных и битумных пятен, биоповреждений. В случае необходимости произвести выравнивание с помощью цементного раствора или цементно-известкового раствора по штукатурке.
<b>Новые и старые неокрашенные основания</b>	<p>Бетон, бетонные облицовочные плиты, асбестоцемент, ЦСП, цементная штукатурка и штукатурка на основе синтетических смол - допускается наносить краску без предварительного грунтования или через <b>VINCENT G-5</b>. В случае контрастных, а также неравномерно впитывающих оснований грунтование поверхности обязательно.</p> <p>Известковые и цементно-известковые штукатурки - рекомендуется нанести грунтовку <b>VINCENT G-1</b>.</p> <p>Глиняный кирпич - допускается наносить без предварительного грунтования или через <b>VINCENT G-1</b>.</p> <p>Гипс - нанести укрепляющую грунтовку <b>VINCENT G-3</b>.</p> <p>Металл - нанести специальную антикоррозионную грунтовку <b>VINCENT G-4</b>.</p> <p><u>Все минеральные основания (бетон, штукатурка) перед окраской и грунтованием должны иметь возраст не менее 28 суток.</u></p> <p>Перед нанесением необходимо убедиться, что основание не осыпается и не отслаивается. Для осыпающихся оснований рекомендуется предварительно применить укрепляющую грунтовку <b>VINCENT G-3</b>.</p>
<b>Старые окрашенные основания</b>	<p>Плохо прилегающие слои совместимых лакокрасочных покрытий удалить, промыть всю поверхность водой с моющим средством, затем высушить. Дефекты поверхности выравнивать штукатурным составом/шпатлевкой, высохшую шпатлевку отшлифовать, поверхность обеспылить, после чего на эти участки нанести соответствующую грунтовку согласно разделу «Новые и старые неокрашенные основания». Прочно держащиеся слои глянцевой или сатиновой краски отшлифовать (сделать матовыми). Мелящиеся лакокрасочные покрытия необходимо обработать укрепляющей грунтовкой <b>VINCENT G-3</b>.</p>
<b>Нанесение</b>	<p>Краску при необходимости разбавить водой согласно рекомендациям, тщательно перемешать и наносить на подготовленную поверхность кистью, валиком или краскораспылителем в два слоя. Нанесение краски желательно производить от угла до угла без перерывов в нанесении, чтобы избежать образования видимых стыков. Второй слой наносить только при достаточном высыхании первого слоя (не менее 6 часов). При использовании валика краску следует наносить перекрестными движениями для более равномерного покрытия поверхности. При нанесении не "сушить" валик.</p> <p>На одном стене использовать краску из одной партии. Не наносить при температуре ниже + 5 °С и относительной влажности воздуха выше 65 %.</p>
<b>Рекомендуемый уход за покрытием</b>	<p>Мытье моющими средствами с последующей промывкой чистой водой.</p>
<b>Охрана труда</b>	<p>Для защиты рук применять резиновые перчатки.</p>
<b>Охрана окружающей среды</b>	<p>Не выливать в канализацию, водоемы или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов.</p>

*Поскольку на условия и способ использования материалов могут влиять внешние факторы, находящиеся вне сферы контроля изготовителя, производитель и компании, представляющие данный продукт не несут ответственности за результаты в случае несоблюдения рекомендаций и технологических инструкций по его применению.*