

Технические характеристики профессиональной пены PULP 65+ Зима

Профессиональная пена **PULP 65+** отвечает требованиям следующих стандартов:
DIN 4102, DIN 53428, DIN 53455, DIN 53421, DIN 53422 и DIN 52612.

Цвет	от белого до серого
Температура применения	от -20°C до +5°C (оптимальная температура -8°C)
Температура баллона	от +10°C до +30°C
Время образования пленки	9-15 мин. (при температуре -8°C, влажности воздуха 32%)
Время предварительной обработки	35-50 мин. (при температуре -8°C, влажности воздуха 32%)
Время полного застывания	24 часа
Термоустойчивость (после отвердения)	от -60°C до +110°C
Плотность	0,019 - 0,024 гр./см. куб. (19-24 кг/м. куб.)
Стабильность размеров (усадка)	3 - 5% (при температуре -8°C, влажности воздуха 32%, в течение 48 часов)
Водопоглощение	1,5% (после 48 часов)
Сила сжатия	0,03 МПа
Сила растяжения	0,14 МПа
Коэффициент теплопроводности	0,032 Ватт/мК
Растворители (до отвердения пены)	очищающее средство PULP Cleaner
Производительность (выход пены)	до 70 литров (объем наполнения 870 мл)