

Паспорт качества № 304

ТРУБА ПЭ 63

*SDR 17,6 - 50 x 2,9*

*технической*

ГОСТ 18599-2001



Дата изготовления *10.01.2014*

Партия № *3*

Количество, м *100*

Марка сырья *ЭТРД 243-83*

№ п/п	Наименование показателей	Требования ГОСТ 18599-2001	Фактическое значение
1	Внешний вид	Соответствие контрольному образцу	<i>Соотв.</i>
2	Наружный диаметр, мм	<i>50+0,4</i>	<i>50,40</i>
3	Овальность, мм, не более	<i>1,4</i>	<i>1,07</i>
4	Толщина стенки, мм	<i>2,9+0,4</i>	<i>3,06</i>
5	Относительное удлинение, %, не менее	350	<i>390</i>
6	Изменение длины труб после прогрева, %, не более	3,0	<i>2,12</i>
7	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при: T= 20 <sup>0</sup> С, P= <i>1,00</i> МПа, час, не менее T= 80 <sup>0</sup> С, P= <i>0,45</i> МПа, час, не менее T= 80 <sup>0</sup> С, P= <i>0,40</i> МПа, час, не менее	100 165 1000	<i>102</i> <i>167</i> <i>1002</i>
8	Термостабильность при 200°С, мин, не менее	20	<i>136</i>

Гарантийный срок - два года со дня изготовления

Св-во о гос. регистрации № RU.66. 01.31.013.Е.000484.12.11

Сертификат соответствия № РООС RU. СЛ47. В00061

Испытания проводил *Голос*

Начальник ЦЛ и ОТК *Г*

