

Паспорт качества № 306/1

ТРУБА ПЭ 63

SDR 17-225x13.4

техмическая

ГОСТ 18599-2001

Дата изготовления 12.11.2014 Партия № 4

Количество, м 336 м Марка сырья ПНД 273-83 (17963)

№ п/п	Наименование показателей	Требования ГОСТ 18599-2001	Фактическое значение
1	Внешний вид	Соответствие контрольному образцу	соотв.
2	Наружный диаметр, мм	225 ± 1,4	225,44
3	Овальность, мм, не более	4,5	0,90
4	Толщина стенки, мм	13,4 ± 1,5	14,3
5	Относительное удлинение, %, не менее	350	360
6	Изменение длины труб после прогрева, %, не более	3,0	1,90
7	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при: T= 20° С, P= 1,05 МПа, час, не менее T= 80° С, P= 0,45 МПа, час, не менее T= 80° С, P= 0,42 МПа, час, не менее	100 165 1000	101 166 1002
8	Термостабильность при 200°С, мин, не менее	20	110

Гарантийный срок - два года со дня изготовления

Св-во о гос. регистрации № RU.66.01.31.013.E.000484.12.11

Сертификат соответствия № РОС RU. СЛ47. В00061

Испытания проводил  
Начальник ЦЛ и ОТК

