

Кладка из кирпича. Чистые нормы расхода*

Стены сплошные простые без облицовки. Толщина швов – 10мм. В нормах не учтен бой кирпича ~5%

№	Материал	Размеры изделия ПЗСМ, мм	Ед. изм.	Толщина <u>сплошной кладки</u> стен в кирпичах (1=250 мм)							
				0,5		1		1,5		2	
<i>Расход материала</i>				<i>на 1м² кладки</i>	<i>на 1м³ кладки</i>	<i>на 1м² кладки</i>	<i>на 1м³ кладки</i>	<i>на 1м² кладки</i>	<i>на 1м³ кладки</i>	<i>на 1м² кладки</i>	<i>на 1м³ кладки</i>
1	Кирпич <i>полнотелый</i>	250*120*65	шт.	51	427	103	402	154	400	205	398
	Сухая кладочная ЦПС**		кг	42,0	350,0	115,5	452,9	178,5	463,6	231,5	480,7
2	Кирпич <i>пустотелый</i>	250*120*65	шт.	51	427	103	402	154	400	205	398
	Сухая кладочная ЦПС**		кг	42,4	353,5	116,7	457,5	180,3	468,3	233,8	485,5
3	Кирпич <i>утолщенный (полуторный)</i>	250*120*88	шт.	39	327	78	308	118	306	157	308
	Сухая кладочная ЦПС**		кг	34,8	289,7	101,3	397,4	157,3	408,6	202,7	397,4
4	Камень	250*120*138	шт.	26	217	54	209	78	203	104	204
	Сухая кладочная ЦПС**		кг	26,3	219,4	66,9	285,1	132,0	342,9	168,9	329,0
5	Кирпич «Евро»	250*85*65	шт.	51	603	-	-	-	-	-	-
	Сухая кладочная ЦПС**		кг	29,9	350,0	-	-	-	-	-	-

* - по РДС 82-201-96. ПРАВИЛА РАЗРАБОТКИ НОРМ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ , от 1997-01-07

** - Максимальная ЦП кладочного раствора (готовой смеси) - 2100кг/м³