

Краткие рекомендации по применению холодных асфальтобетонных смесей

«Смесь органоминеральная дорожная ремонтная»
ТУ 571841-002-11418567-2005

Холодная смесь – это готовый материал для временного (аварийного) ямочного ремонта асфальтобетонных покрытий дорог, улиц, тротуаров.



Холодная смесь может быть изготовлена заранее и хранится до одного года. Упаковывается в мешки по 30-40 кг.



При работе в зимний период при отрицательных температурах холодную смесь необходимо выдержать в течение суток в отапливаемом помещении для лучшей удобоукладываемости и уплотняемости. Запрещается добавлять в смесь, какие либо растворители или пластификаторы (дизельное топливо и т.д.). Желательно производить ремонтные работы при температуре воздуха до -10 °С.



Холодную смесь рекомендуется применять при ремонте выбоин площадью до 1,5 м².

Перед применением холодной смеси необходимо вычистить дно и стенки выбоины от грязи, снега и льда.

Обрубать кромки карт и придавать им прямоугольную форму желательно, но не обязательно, поскольку смесь предназначена для временного (аварийного) ремонта.



Для ремонта 1 м² покрытия при глубине разрушения 0,05 м требуется порядка 80 кг смеси.

Толщина слоя укладываемой смеси (не уплотненной) должна быть примерно на 40% больше фактической глубины выбоины.



В зависимости от размера разрушения могут быть использованы различные уплотняющие средства от ручных, до механизированных:

- молоток
- трамбовка



- виброплита
- легкий каток



Открывать движение транспорта можно сразу, после завершения ямочного ремонта.

ОАО АСФАЛЬТОБЕТОННЫЙ ЗАВОД № 4 «КАПОТНЯ»

109429 г. Москва ул. Верхние поля д.54 тел./факс: (495)359-55-20, (495) 359-55-73; e-mail: abz4@abz4.ru

