


Диккопласт 30 ТИКС

ТИП	Быстровысыхающая двухкомпонентная краска кислотного отверждения с тиксотропными свойствами.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Краска для работ внутри помещения.
ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ	Рекомендуется для отделки мебели, деталей мебели, дверей и для других деревянных и древесноволокнистых поверхностей внутри помещения.



[Увеличить](#)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



Характеристики	Быстровысыхающая, износостойкая краска с тиксотропными свойствами. Хорошо заполняет поры.
Расход	5 – 6 м ² /л (100 мкм). На практический расход грунтовки влияют способ и условия нанесения, форма окрашиваемых деталей и качество поверхности.
Разбавитель	1027 и 1033
Соотношения смешивания	Краска - 100 объемных частей, 655-серия Отвердитель - 10 объемных частей, код 006 2098 или 990 2219 (без содержания этанола).

Способ нанесения	Вязкость DIN4
Распыление низким давлением	20 - 25 секунд
Безвоздушное распыление	25 - 30 секунд

Жизнеспособность смеси (+23 °C) 48 часов.

При расходе 110-120гр/м ²	50 °C	70 °C	ИКС
Сухая для штабелирования, спустя	40 – 60 мин	30 – 40 мин	3 – 5 мин
Сухая для упаковки, спустя	2-3 часа	ок.1 часа	3-5 мин.

Температура штабелирования ниже 35 °C.



Диккопласт 30 ТИКС

Время высыхания и межслойная выдержка зависят от толщины пленки, температуры, относительной влажности воздуха и вентиляции.

Сухой остаток	Около 56% по объему, ок. 70% по весу(655 7221).
Плотность	1,04 - 1,35 кг/л (в зависимости от цвета).
Код	Краска - 655 7221 (TAL-база), 655 7223 (TCL-база), отвердитель - 006 2098 или 990 2219 (без содержания этанола).

Сертификат соответствия [DICCOPLAST 30 TIX](#)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при обработке	Окрашиваемая поверхность должна быть чистой и сухой. Температура воздуха, окрашиваемой поверхности и краски во время нанесения и сушки должна быть выше +18°C, а относительная влажность воздуха - ниже 70%. Перед применением краску тщательно перемешать. Добавить 10% по объему отвердителя 006 2098 или 990 2219 (без содержания этанола). Разбавить до требуемой вязкости. Нельзя перемешивать в металлической таре, а в пластмассовой, эмалированной или кислотостойкой стальной таре.
Окраска	Если остатки смеси используют на следующий день, добавить не менее 100% по объему свежей смеси краски.
Очистка инструментов	Растворитель 1027 или 1033.
Предельная величина EU VOC (ЛОС) 2004/42/ЕС	Содержание летучих органических веществ составляет 370 гр/л. Максимальное содержание ЛОС готовой к применению смеси (разбавленной на 20% по объему) составляет 474 гр/л.
ОХРАНА ТРУДА	Перед применением следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте техники безопасности, который по запросу можно получить у специалистов Tikkurila, Industrial Coatings. Только для профессионального применения. <u>Паспорт безопасности</u>
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ	-
ТРАНСПОРТИРОВКА	-
-	-



Диккопласт 30 ТИКС

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления. Данный продукт предназначен исключительно для профессионального использования и должен применяться только специалистами, обладающими необходимыми для применения продукта знаниями и опытом. Приведённая выше информация носит рекомендательный характер. Компания-производитель не несёт ответственности за условия эксплуатации продукта и сам процесс его использования. В случае, если вы намереваетесь использовать продукт не по назначению без нашего предварительного письменного подтверждения его пригодности для заявленной цели, такое использование осуществляется на ваш собственный риск.