



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ  
30.09.2009

## Пинья В-Оил - Pinja W-Oil



**ТИП** Водоразбавляемая модифицированная масляная пропитка для древесины.

**ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ** Для деревянных поверхностей, используемых как внутри, так и снаружи помещений.

**Объекты применения**

Применяется для мебели, панелей, наружных дверей, окон, стен и деревянных домов, а также для других поверхностей внутри влажных помещений и на открытом воздухе. Не предназначена для пропитки полов, подверженных значительным механическим нагрузкам, или полов, к которым предъявляются повышенные требования к износостойкости.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

**Характеристики** Быстросыхаемая пропитка. Содержит компоненты, которые предотвращают проникновение влаги и грязи, а также защищает от образования плесневых и гнилостных грибков.

**Цвета** Бесцветная.

**Цветовые каталоги** Колеруется по системам Akvi Tone и Temaspeed Fonte.

10-14 м<sup>2</sup>/л (100 мкм)

**Расход** Практический расход зависит от метода нанесения, условий при нанесении, а также от формы и шероховатости окрашиваемой поверхности.

**Разбавитель** Вода

**Способ нанесения**

Способ нанесения	Вязкость DIN4
------------------	---------------



## Пинья В-Оил - Pinja W-Oil

Окунание	при поставке	
Полив	при поставке	
Кистью	при поставке	
Распыление	при поставке	
При 100 - 120 гр/м <sup>2</sup>	20 °С	50 °С
Для последующей обработки, спустя	10 - 60 мин	1 -10 мин

Время  
высыхания

Время высыхания и межслойная выдержка зависят от толщины пленки, температуры, относительной влажности воздуха и вентиляции.

Сухой остаток Около 10% по объему, 11% по весу.

Плотность 1,0 кг/л.

Хранение 12 месяцев (+23 °С).

Код 394 6909.

Свидетельство о

государственной  [PINJA W OIL](#)

регистрации

ИНСТРУКЦИЯ

ПО

ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при  
обработке

Поверхность должна быть чистой и сухой. Температура воздуха, окрашиваемой поверхности и пропитки должна быть во время нанесения и сушки выше +18°С и относительная влажность воздуха ниже 70%.

Перед применением пропитку тщательно перемешать, при необходимости добавить воду. Для получения лучшего результата поверхность можно отполировать.

Обработка

Внимание! Пинья В-Оил не подходит для деревянных поверхностей, обработанных ранее масляными органорастворяемыми пропитками.



## Пинья В-Оил - Pinja W-Oil

Очистка  
инструментов

Вода.

Предельная  
величина EU  
VOC (ЛОС) 2004/  
42/ЕС

Содержание летучих органических веществ составляет 40 гр/л.  
Максимальное содержание ЛОС готовой к применению пропитки  
(разбавленной на 10% по объему) составляет 50 гр/л.

### ОХРАНА ТРУДА

Перед применением следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте техники безопасности, который по запросу можно получить у специалистов Tikkurila Oyj. Только для профессионального и промышленного применения.

Паспорт техники  
безопасности

 [Pinja W-Oil 394 6909](#)

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001.

Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления. Данный продукт предназначен исключительно для профессионального использования и должен применяться только специалистами, обладающими необходимыми для применения продукта знаниями и опытом. Приведённая выше информация носит рекомендательный характер. Компания-производитель не несёт ответственности за условия эксплуатации продукта и сам процесс его использования. В случае, если вы намереваетесь использовать продукт не по назначению без нашего предварительного письменного подтверждения его пригодности для заявленной цели, такое использование осуществляется на ваш собственный риск.



## Пинья В-Оил - Pinja W-Oil

[Назад](#)