

## **ПРОБЛЕМА**

Приклеивание натуральных или композитных камней, каменной мозаики и керамического мрамора или гранита всегда требует клея с высокой клеящей способностью и повышенной эластичностью.

## **ОПИСАНИЕ**

Granicol AB Rapid является двухкомпонентным клеем. Часть А (25кг) представляет собой сухую смесь, состоящую из гидравлического вяжущего, отборного кварцевого песка, специальных добавок. Часть В (6кг) состоит из акриловых смол в водном растворе, улучшает характеристики по клеящей способности, водонепроницаемости, эластичности.

Специальная формула Granicol AB Rapid дает быстрое схватывание и гарантирует возможность хождения по уложенному покрытию через 3-4 часа.

## **ПРЕИМУЩЕСТВА:**

- Granicol AB Rapid гарантирует быструю укладку и немедленный ввод в эксплуатацию использованных объектов
- предлагает надежное приклеивание на трудной поверхности, в т.ч. неабсорбирующих материалов
- идеален для укладки мрамора и гранита
- не оставляет пятен и обладает прекрасной сопротивляемостью перепаду температур и механическим воздействиям
- Granicol AB Rapid рекомендуется также для укладки керамического мрамора и гранита, композитных камней

## **СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ**

### **Подготовка основы**

Основа должна быть очищена от пыли, масла и жиров.

Конструкции должны быть сухими и выдержанными. Основы на базе гипса должны быть обработаны с помощью грунтовки Primer Fix.

## **ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА**

Раствор готовится путем перемешивания компонента А ( мешок 25кг ) и компонента В ( канистра 6кг ). Следует использовать низкооборотную дрель или миксер, медленно всыпая порошок в латекс до получения однородной массы, лишенной сгустков.

Время жизни раствора около 40 минут при температуре 20° С.

Более высокие температуры уменьшают время жизни раствора и время нахождения в открытом состоянии. Раствор наносить с помощью зубчатого шпателя.

## **РАСХОД**

2,5 - 5,0кг на м2 в зависимости от размера плитки и вида шпателя

## **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ:**

- В случае повышенных температур смачивание основы помогает увеличить время нахождения в открытом состоянии. При неблагоприятных условиях окружающей среды ( повышенной температуре, ветре ) время нахождения в открытом состоянии, равное 20 мин., может намного уменьшиться. Поэтому, перед укладкой плитки необходимо проверять, чтобы на клее не образовалась пленка, которая может противодействовать приклеиванию. В случае образования такой пленки, достаточно вновь перемешать раствор с помощью зубчатого шпателя без его смачивания
- Не использовать Granicol AB Rapid при температурах ниже +5° С и защищать сделанное покрытие ото льда и повышенных температур
- Хранить и транспортировать продукт при температурах выше 0° С
- Инструмент очищать водой, а уложенную поверхность мокрой тряпкой. Хранить в сухом месте
- При нанесении на имеющиеся покрытия необходимо промыть поверхности водой с содой в пропорции ( 9:1 )

## **ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ**

Особенно рекомендуется для работ по облицовке бассейнов, при фасадных работах, для укладки больших форматов плитки и натурального камня, укладки на уже имеющиеся покрытия и облицовки из неабсорбирующих материалов типа керамического гранита.

## **НОРМЫ БЕЗОПАСНОСТИ**

При перемешивании защищать дыхательные пути с помощью маски. Защищать руки и глаза при помощи очков и перчаток. Проветривать место работы. В случае попадания в глаза немедленно промыть большим количеством воды.

### **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Класс EN 12004	C2F
Соотношение	Компонент А (25кг) + компонент В (6кг)
Время жизни раствора	40 минут
Время работы с раствором при T=20°С	20 минут
Время подгонки плитки (камня)	35 минут
Начало хождения	3-4 часа
Начало интенсивного хождения	После 24 часов
Заделка швов	После 4 часов
Сопротивление на отрыв (через 28 дней)	25кгс / см <sup>2</sup>
Температура использования (эксплуатации поверхности)	-30°С...+ 90°С
<b>Компонент А</b>	<b>Компонент В</b>
Внешний вид : белый или серый порошок	Внешний вид : латекс беловатого цвета
Удельный вес : 1,35кг/л	Удельный вес : 1,01кг/л
Хранение в сухом месте : 12 месяцев	Сухой остаток - 21%, РН=8
	Горючесть - нет
	Хранение в оригинальной упаковке:12 месяцев