

КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ "Оптимум"

ТИП	Водно-дисперсионная краска для стен и потолков в сухих помещениях. Образует глубокоматовое прочное паропроницаемое («дышащее») покрытие. Идеальна для экономичного ремонта.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Предназначена для окрашивания новых или ранее зашпатлеванных, оштукатуренных поверхностей из бетона, газобетона, ДСП, ДВП, гипсокартонных плит, кирпича, дерева.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Расход на 1 слой	6-8 м ² /кг – по ровной невпитывающей поверхности, 4-6 м ² /кг – по неровной впитывающей поверхности.
Сухой остаток	Около 55 %.
Плотность	Ок. 1,54 кг/л
Разбавитель	Вода.
Способ нанесения	Наносится валиком, кистью или распылением.
Время высыхания при (20±2) °С и относительной влажности (65±5) %	1 час. Следующий слой можно наносить через 1,5 часа.
Блеск	Глубокоматовый
Колеровка	Для придания необходимого оттенка рекомендуется использовать колер краски для водно-дисперсионных красок ТЕКС.
Цвет	Белый
Хранение транспортировка	При температуре не ниже 5°С в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей.
Фасовка	3 кг, 7 кг, 14 кг, 25 кг, 40 кг
Срок годности	18 месяцев в заводской невскрытой упаковке

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при окраске	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой, температура поверхности, краски и воздуха должна быть не менее 5°С, а относительная влажность воздуха ниже 80%.
Предварительная подготовка	Поверхность очистить от пыли, меловой и известковой побелки, непрочно держащихся старых покрытий. Дефекты поверхности зашпатлевать подходящей шпатлевкой ТЕКС. Для получения более долговечного и прочного покрытия, снижения расхода краски основание рекомендуется прогрунтовать подходящей водно-дисперсионной грунтовкой ТЕКС. При сплошном шпатлевании грунтование перед окрашиванием исключить. Грунтование обязательно перед нанесением по пористым поверхностям и поверхностям, зашпатлеванным сухими строительными смесями.
Окраска	Краску перед использованием перемешать, при необходимости разбавить водой: не более 5% по объёму при нанесении кистью или валиком и не

более 10% при нанесении распылением. Наносить краску на подготовленную сухую, чистую поверхность в 2 слоя.

Очистка инструментов

Рабочие инструменты промыть водой.

Состав

Сополимерная дисперсия, наполнители, добавки, вода.

ОХРАНА ТРУДА

Краска пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха.
Не смешивать с другими красками и растворителями.
Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды, хранить в недоступном для детей месте.
Проводить работы в проветриваемом помещении.
Для защиты рук применять резиновые перчатки.

**ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ**

Пустые сухие банки утилизировать как бытовые отходы.
Остатки краски не выливать в канализацию и водоемы.

СЕРТИФИКАТЫ

Свидетельство о государственной регистрации
Сертификат пожарной безопасности

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Код изготовителя указан на упаковке:
625 - ООО "Тиккурила"
192289, Россия, г. Санкт-Петербург, пр. 9-го Января, дом 15, корп. 3,
тел./факс +7 (812) 380-33-99, info.russia@tikkurila.com, www.teks.ru

626 – Филиал ООО "Тиккурила"
309501, Россия, г. Старый Оскол, ул. Мебельная, 26, тел./факс +7 (4725)
44-55-60