

ЭМАЛЬ ДЛЯ ПОЛА ПФ-266 «УНИВЕРСАЛ»

Тип	Специальная алкидная эмаль для пола.
Область применения	Предназначена для окраски как новых, так и ранее окрашенных деревянных полов внутри помещений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход на 1 слой	7 - 9 м ² /кг (9 - 12 м ² /л) в зависимости от способа нанесения и впитывающей способности основания
Сухой остаток	65 - 78 %
Плотность	1,18 - 1,31 кг/л
Разбавитель	Уайт-спирит
Способ нанесения	Наносится кистью, валиком или распылением.
Время высыхания при +20°C и относительной влажности 65%	Следующий слой можно наносить через 20 часов. Поверхность готова к нагрузке через 36 часов. Окончательная износостойкость покрытия достигается через 2 недели после окраски. Внимание! При понижении температуры и увеличении относительной влажности воздуха время высыхания может увеличиваться.
Блеск	Глянцевый
Цвет	Светло-коричневая, золотисто-коричневый, желто-коричневый, красно-коричневый, золотисто-оранжевый, терракотовый, золотистая.
Износостойкость	Устойчива к бытовой нагрузке.
Стойкость к мытью	Хорошая
Стойкость к химическим средствам	Устойчива к скипидару, уайт-спириту, денатурату. Выдерживает растительные и животные жиры, смазочные масла и консистентные смазки.
Хранение и транспортировка	Выдерживает хранение и транспортировку при отрицательных температурах. Хранить в герметичной, плотно закрытой таре.
Срок годности	Гарантийный срок хранения в заводской невскрытой упаковке - 2 года.
Фасовка	1,0 кг, 2,2 кг, 22 кг.

Приведенная выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО "Тиккурила",
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,
пр. 9-го Января, дом 15, корпус 3
тел./факс: +7 (812) 380-33-99**ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ**
для ВАШИХ ВОПРОСОВ И ПОЖЕЛАНИЙ**8 800 700 44 22**
пн-пт: 8.00–20.00 (МСК)
Звонок по России бесплатный

ЭМАЛЬ ДЛЯ ПОЛА ПФ-266 «УНИВЕРСАЛ»

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при окраске	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура воздуха и окрашиваемой поверхности должна быть выше +5°C, а относительная влажность воздуха - менее 80 %. Внимание! При понижении температуры и увеличении относительной влажности воздуха продолжительность высыхания может увеличиваться.
Предварительная подготовка	Поверхность полов очистить от различных загрязнений, снять отслоившуюся краску, зашкурить и удалить пыль.
Окраска	Перед применением эмаль тщательно перемешать, при необходимости разбавить уайт-спиритом не более, чем на 10% от массы эмали. Наносить на чистые сухие полы методом распыления, кистью или валиком (велюровым или меховым стриженным синтетическим) не менее 2-х слоев. При окраске поверхности с большой площадью рекомендуется использовать эмаль одной партии или смешивать необходимое количество эмали в одной емкости, чтобы обеспечить равномерный тон.
Очистка инструментов	После проведения окрасочных работ инструменты очистить уайт-спиритом или сольвентом.

ОХРАНА ТРУДА Содержит уайт-спирит. Воспламеняющееся вещество. Избегать вдыхания паров растворителей или красочной пыли. Организовать эффективный воздухообмен. Не работать вблизи открытого огня. Беречь от детей.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ Не допускать попадания остатков эмали в канализацию, водоем или на почву. Неиспользованные жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки утилизировать совместно с бытовыми отходами

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО "Тижкурила",
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,
пр. 9-го Января, дом 15, корпус 3
тел./факс: +7 (812) 380-33-99

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
для ВАШИХ вопросов и пожеланий

8 800 700 44 22
пн-пт: 8.00—20.00 (МСК)
Звонок по России бесплатный