

ЭМАЛЬ НЦ-132КП «УНИВЕРСАЛ»

Тип	Нитроцеллюлозная эмаль
Область применения	Предназначена для окраски деревянных и предварительно загрунтованных металлических поверхностей внутри и снаружи помещений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход на 1 слой	5 - 10 м ² /кг в зависимости от способа нанесения и впитывающей способности основания
Сухой остаток	18 - 30 %
Плотность	Ок. 1,0 кг/л
Разбавитель	Растворитель 646
Способ нанесения	Наносится кистью, валиком или распылением.
Время высыхания при +20°C и относительной влажности 65%	Следующий слой можно наносить через 2 часа. Поверхность готова к эксплуатации через 24 часа. Внимание! При понижении температуры и увеличении относительной влажности воздуха время высыхания может увеличиваться.
Блеск	глянцевый
Цвет	белый, золотисто-желтый, красный, синий, голубой, светло-серый, зеленый, черный
Атмосферостойкость	Хорошая
Износостойкость	Хорошая
Стойкость к мытью	Хорошая
Стойкость к химическим средствам	Устойчива к скипидару, уайт-спириту, денатурату. Выдерживает растительные и животные жиры, смазочные масла и консистентные смазки.
Хранение и транспортировка	Выдерживает хранение и транспортировку при отрицательных температурах. Хранить в герметичной, плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей, вдали от источников отопления.
Срок годности	Гарантийный срок хранения в заводской невскрытой упаковке - 12 мес.
Фасовка	0,8 кг, 1,8 кг

Приведенная выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

По заказу ООО "Тиккурила"
ООО "Белколор"
308013, Россия, г. Белгород,
Рабочая ул., 14

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
для ваших вопросов и пожеланий

8 800 100 07 70
пн-пт: 8.00–20.00 (МСК)
Звонок по России бесплатный

ЭМАЛЬ НЦ-132КП «УНИВЕРСАЛ»

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при окраске	Окрасочные работы проводить при температуре от -5°C до 40°C и относительной влажности воздуха не более 70%. Температура самой эмали должна быть выше 15°C Внимание! При понижении температуры и увеличении относительной влажности воздуха продолжительность высыхания может увеличиваться.
Предварительная подготовка	Поверхность очистить от ржавчины, пыли, старой отслоившейся краски, других загрязнений и высушить. Металлические поверхности обезжирить ацетоном. Для грунтования используют поливинилацетатные, полиакриловые, нитроцеллюлозные, алкидные грунтовки, обеспечивающие совместимость слоев грунта и эмали, например ТЕКС «ГФ-021» Время сушки грунтовочного слоя - не менее суток. Пористые или деревянные поверхности внутри помещений загрунтовать разбавленной (не более 10% от массы) эмалью.
Окраска	Перед применением эмаль тщательно перемешать при необходимости разбавить растворителем ТЕКС «646». После перемешивания перед нанесением материал выдержать для удаления пузырьков воздуха. Нанести на подготовленную поверхность в 2-3 слоя методом распыления, кистью или валиком. Для предварительно загрунтованных металлических поверхностей достаточно нанесения в 1 слой. Рекомендуемая толщина одного слоя 15-20 мкм.
Очистка инструментов	После проведения окрасочных работ инструменты очистить растворителем ТЕКС "646" или ацетоном.

ОХРАНА ТРУДА

Воспламеняющееся вещество. Не работать вблизи открытого огня. Избегать вдыхания паров растворителей или красочной пыли. Избегать попадания на кожу и в глаза. При попадании в глаза немедленно промыть водой и обратиться за медицинской помощью. Для защиты рук применять специальные защитные перчатки. Организовать эффективный воздухообмен. Хранить в недоступном для детей месте

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Не допускать попадания остатков эмали в канализацию, водоем или на почву. Неиспользованные жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки утилизировать совместно с бытовыми отходами

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

По заказу ООО "Тиккурила"
ООО "Белколор"
308013, Россия, г. Белгород,
Рабочая ул., 14

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
для ваших вопросов и пожеланий

8 800 100 07 70
пн-пт: 8.00–20.00 (МСК)
Звонок по России бесплатный