

ЛАК МЕБЕЛЬНЫЙ НЦ-218 «УНИВЕРСАЛ»

Тип	Нитроцеллюлозный лак.
Область применения	Предназначен для отделки мебели и других изделий из древесины, эксплуатируемых внутри помещений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход на 1 слой	8 - 11 м ² /л.
Сухой остаток	Ок. 20 %.
Плотность	Ок. 0,93 кг/л.
Разбавитель	Растворитель «646».
Способ нанесения	Наносится кистью, валиком, краскораспылителем или наливом.
Время высыхания при (20±2) °С и относительной влажности (65±5) %	От пыли – 0,5 часа, следующий слой можно наносить через – 3 часа. Лаковая пленка достигает своей окончательной твердости и водостойкости в течение 7 дней с момента нанесения. Внимание! При понижении температуры и увеличении относительной влажности воздуха время высыхания увеличится.
Блеск	Глянцевый.
Цвет	Бесцветный.
Износостойкость	Хорошая.
Стойкость к мытью	Отличная (при применении обычных бытовых моющих средств).
Хранение и транспортировка	Хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей, при температуре не выше +40°С. Выдерживает транспортировку и хранение при низких температурах. В случае хранения при отрицательной температуре перед применением лак выдержать при комнатной температуре и тщательно перемешать.
Срок годности	Гарантийный срок хранения в заводской невскрытой упаковке - 12 мес.
Фасовка	0,4 кг, 0,8 кг, 1,8 кг.

Приведенная выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

По заказу ООО "Тиккурила"
ООО «Белколор»,
308017, Россия, г. Белгород,
Рабочая ул., 14

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
для ВАШИХ вопросов и пожеланий**8 800 700 44 22**
пн-пт: 8.00–20.00 (МСК)
Звонок по России бесплатный

ЛАК МЕБЕЛЬНЫЙ НЦ-218 «УНИВЕРСАЛ»

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при обработке	Лакируемая поверхность должна быть сухой. Температура воздуха, поверхности и лака должна быть не ниже +15°C и относительная влажность воздуха — не выше 80%.
Предварительная подготовка	Поверхность тщательно очистить от пыли и непрочно держащихся старых покрытий и других загрязнений, высушить и зашкурить.
Лакирование	Перед нанесением лак тщательно перемешать, при необходимости разбавить растворителем «646». Лак нанести на подготовленную поверхность краскораспылителем, валиком, кистью или наливом тонким равномерным слоем, без потеков.
Уход	Избегать применения моющих средств и сильной очистки свежелакированной поверхности, так как свежее покрытие достигает своей окончательной твердости и стойкости в течение прибл. 7 дней после окраски. При необходимости, для очистки покрытия в данный период можно применить легкую очистку влажной мягкой тканью. Примерно через месяц после лакировки готовое покрытие можно очищать нейтральными (pH 6–8) моющими средствами с помощью мягкой ткани или губки. Сильнозагрязненные поверхности можно очищать слабыми щелочными моющими средствами (pH 8–10). После очистки поверхность необходимо тщательно вымыть чистой водой. Высушить поверхность.
Ремонтная окраска	Лакированные лаком «НЦ-218» поверхности можно лакировать лаком «НЦ-218» или однотипными нитроцеллюлозными лаками. См. пункт «Предварительная подготовка».
Очистка инструментов	После окончания работ инструменты очистить растворителем «646».

ОХРАНА ТРУДА

Содержит смесь растворителей, легковоспламеняющаяся жидкость. При проведении окрасочных работ, а также после их окончания необходимо тщательно проветривать помещение. Избегать попадания на кожу и в глаза. При попадании в глаза немедленно промыть водой и обратиться за медицинской помощью. Длительный контакт с кожей вызывает аллергическую реакцию. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Хранить в недоступном для детей месте.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Пустые сухие банки утилизировать как бытовые отходы.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

По заказу ООО "Тиккурила"
ООО «Белколор»,
308017, Россия, г. Белгород,
Рабочая ул., 14

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
для ВАШИХ вопросов и пожеланий

8 800 700 44 22
пн–пт: 8.00–20.00 (МСК)
Звонок по России бесплатный