

КРАСКА МОЮЩАЯСЯ СУПЕРБЕЛАЯ «ПРОФИ»

Тип	Водно-дисперсионная интерьерная моющаяся краска.
Область применения	Предназначена для высококачественной окраски стен и потолков внутри сухих помещений и помещений с повышенной влажностью (кухни, ванные, коридоры и др.) по бетонным, оштукатуренным, гипсокартонным, кирпичным, деревянным поверхностям, а также для обоев под окраску. Краска удобно наносится, образует глубокоматовое паропроницаемое ("дышащее") покрытие, выдерживающее влажную уборку. Рекомендована для окраски в детских дошкольных учреждениях, домах ребенка, учебных и лечебных заведениях.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Расход на 1 слой	9-11 м ² /л по ровной непитающей поверхности; 7-9 м ² /л по неровной впитывающей поверхности.
Сухой остаток	Ок. 63 % в зависимости от цвета.
Плотность	1,5 - 1,6 кг/л
Разбавитель	Вода
Способ нанесения	Наносится валиком, кистью или распылением. При необходимости разбавляется водой не более чем на 5% по объёму.
Время высыхания при (20±2) °С и относительной влажности (65±5) %	1 час. Следующий слой можно наносить через 1,5 часа. Заданный уровень устойчивости покрытия к мытью достигается через 2 недели.
Блеск	Глубокоматовый
База	А, D
Колеровка	Краска является основой. Для получения пастельных и насыщенных оттенков воспользуйтесь компьютерной колеровкой ТЕКС или заколеруйте самостоятельно колер красками «Профи» ТЕКС. Во избежание различий в оттенке используйте краску одной партии. Краска основы А также может использоваться в качестве белой краски. Основа D предназначена для компьютерной колеровки и используется только в колерованном виде!
Стойкость к мытью	Краска является устойчивой к мокрому истиранию (3-й класс согласно стандарту DIN EN 13300/ISO 11998). Окрашенные поверхности выдерживают легкое мытье мягкой поролоновой губкой.
Хранение транспортировка	При температуре не ниже 5°С в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей.
Срок годности	Гарантийный срок хранения в заводской невскрытой упаковке - 2 года.
Фасовка	0,9 л, 1,8 л, 4,5 л, 9 л, 16,2 л, 25,2 л

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО "Тиккурила",
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,
пр. 9-го Января, дом 15, корпус 3
тел./факс: +7 (812) 380-33-99**ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ**
для ВАШИХ ВОПРОСОВ и ПОЖЕЛАНИЙ**8 800 100 07 70**
пн-пт: 8.00–20.00 (МСК)
Звонок по России бесплатный

КРАСКА МОЮЩАЯСЯ СУПЕРБЕЛАЯ «ПРОФИ»

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при окраске	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой, температура поверхности, краски и воздуха должна быть не менее 5°C, а относительная влажность воздуха ниже 80%.
Предварительная подготовка	Поверхность очистить от непрочно держащихся старых покрытий, загрязнений и пыли. Дефекты поверхности зашпатлевать шпатлевкой Латексной «Профи» ТЕКС в сухих помещениях или шпатлевкой Влагостойкой «Профи» ТЕКС во влажных помещениях. Для получения более долговечного и прочного покрытия, снижения расхода краски и обеспечения устойчивости покрытия к мытью поверхность рекомендуется прогрунтовать грунтовкой глубокого проникновения 2-в-1 «Универсал» ТЕКС, для помещений с повышенной влажностью использовать грунтовку Влагозащита «Профи» ТЕКС. При сплошном шпатлевании грунтование не требуется. Грунтование обязательно перед нанесением по пористым поверхностям и поверхностям, зашпатлеванным сухими строительными смесями.
Окраска	Краску перед применением тщательно перемешать, при необходимости разбавить водой не более чем на 5% по объёму. Во избежание различий в оттенке использовать краску одной партии. Наносить краску валиком, кистью или распылением в два слоя.
Очистка инструментов	Рабочие инструменты промыть водой.

ОХРАНА ТРУДА

Краска пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха.
Не смешивать с другими красками и растворителями.
Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды, хранить недоступным для детей месте.
Проводить работы в проветриваемом помещении.
Для защиты рук применять резиновые перчатки.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Пустую тару утилизировать как бытовые отходы.
Остатки материала не выливать в канализацию и водоемы.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО "Тижкурила",
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,
пр. 9-го Января, дом 15, корпус 3
тел./факс: +7 (812) 380-33-99

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
для ВАШИХ вопросов и пожеланий

8 800 100 07 70
пн-пт: 8.00–20.00 (МСК)
Звонок по России бесплатный