

## КРАСКА ФАСАДНАЯ ВСЕСЕЗОННАЯ «ПРОФИ»

<b>Тип</b>	Органоразбавляемая акриловая фасадная краска.
<b>Область применения</b>	Предназначена для высококачественной окраски фасадов зданий и сооружений по минеральным поверхностям (бетонные основы, цементные штукатурки, не глянцевая строительная керамика, фиброцементные плиты). Подходит для отделки ранее окрашенных прочно держащихся поверхностей, за исключением окрашенных известковыми, силикатными красками и эластичными покрытиями*.



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Расход на 1 слой</b>	3 - 5 м <sup>2</sup> /л в зависимости от способа нанесения и впитывающей способности основания.
<b>Сухой остаток</b>	Ок. 65 %
<b>Плотность</b>	1,20 - 1,35 кг/л
<b>Разбавитель</b>	Уайт-спирит
<b>Способ нанесения</b>	Наносится кистью, валиком или распылением
<b>Время высыхания при (+20±2)°С и относительной влажности (65±5)%</b>	2 часа - "от пыли". Наносить следующий слой краски рекомендуется через 6 часов. При понижении температуры и увеличении относительной влажности воздуха время высыхания может увеличиваться.
<b>База</b>	А и D. Основа А также может использоваться в качестве белой краски.
<b>Колеровка</b>	Краска является основой. Для колеровки в пастельные и насыщенные цвета по каталогу ТЕКС воспользуйтесь колеровочным сервисом ТЕКС. Основа "А" также может использоваться в качестве белой краски. Основа "D" используется только в колерованном виде. Во избежание различий в оттенке использовать краску одной партии.
<b>Атмосферостойкость</b>	Хорошая, также в индустриальной и морской атмосфере. Срок службы покрытия до 10 лет при строгом соблюдении технологии нанесения и эксплуатации в условиях открытой атмосферы умеренного климата.
<b>Сопrotивление водяному пару (EN ISO 7783-2)</b>	$S_{d,H_2O} < 0,5$ м
<b>Водопроницаемость (EN 1062-3)</b>	$w < 0,1$ кгм <sup>-2</sup> h <sup>-0.5</sup>
<b>Хранение и транспортировка</b>	В плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Выдерживает хранение и транспортировку при отрицательных температурах.
<b>Срок годности</b>	Гарантийный срок хранения в заводской невскрытой упаковке - 5 лет.
<b>Фасовка</b>	9 л

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО "Тиккурила",  
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,  
пр. 9-го Января, дом 15, корпус 3  
тел./факс: +7 (812) 380-33-99

**ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ**  
для ВАШИХ ВОПРОСОВ и ПОЖЕЛАНИЙ

**8 800 100 07 70**  
пн-пт: 8.00–20.00 (МСК)  
Звонок по России бесплатный

## КРАСКА ФАСАДНАЯ ВСЕСЕЗОННАЯ «ПРОФИ»

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

<b>Условия при окраске</b>	Поверхность должна быть сухой. Окрасочные работы можно проводить при отрицательной температуре до $-15^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности воздуха до 90%. При отрицательной температуре воздуха рекомендуется, чтобы температура самой краски была не ниже $+10^{\circ}\text{C}$ , а основание не должно содержать наледи и изморози. Не проводить работы при воздействии на поверхность прямых солнечных лучей, сильного ветра и атмосферных осадков.
<b>Предварительная подготовка</b>	<b>Неокрашенная поверхность:</b> Поверхность очистить от пыли, грязи и высолов. Новые бетонные поверхности можно окрашивать после одного отопительного сезона, новые оштукатуренные поверхности – через 1–2 месяца, новые фиброцементные плиты – через 6 месяцев. Гладкие поверхности обработать пескоструйным аппаратом или стальной щеткой для создания подходящего для окраски профиля. Мелящие или слабые бетонные поверхности следует удалить пескоструйным или гидropескоструйным аппаратом или стальной щеткой. В случае поражения поверхности грибом или плесенью - обработать санирующим средством "Санатекс", соблюдая соответствующие инструкции. Дефекты поверхности выровнять шпатлевкой ТЕКС "Фасадная акрилатная Профи". Перед нанесением поверхность прогрунтовать краской ТЕКС "Фасадная всесезонная Профи" разбавленной уайт-спиритом на 10% по объему. Грубопористые и сильно впитывающие поверхности прогрунтовать краской ТЕКС "Фасадная всесезонная Профи", разбавленной уайт-спиритом не более чем на 20% от объема краски.  <b>Ранее окрашенная поверхность:</b> Удалить слабо держащуюся краску и штукатурку пескоструйным или гидropескоструйным аппаратом или стальной щеткой. Проверить состояние швов бетонных элементов, устранить дефекты. Возможные трещины стальной арматуры раскрыть скоблением или шлифовальной машиной с диском и фланцем. Очистить обнаженный металл от ржавчины, защитить его соответствующим материалом. В случае поражения поверхности грибом или плесенью - обработать санирующим средством "Санатекс", соблюдая соответствующие инструкции. Поверхность вымыть моющим средством, затем тщательно промыть водой. Дефекты поверхности выровнять шпатлевкой ТЕКС "Фасадная всесезонная Профи". Ранее окрашенные участки прогрунтовать краской ТЕКС "Фасадная всесезонная Профи", разбавленной уайт-спиритом на 10% по объему. Слабо мелящие и сильно впитывающие участки прогрунтовать краской ТЕКС "Фасадная всесезонная Профи", разбавленной уайт-спиритом не более чем на 20% от объема краски.
<b>Окраска</b>	Краску тщательно перемешать перед применением, при необходимости разбавить уайт-спиритом не более 5% от объема краски. Наносить равномерно в 2 слоя. Во избежание различий в оттенке использовать краску одной партии. Рекомендуется не делать перерывов при окраске сплошной поверхности, в местах "перехлестов" работать методом "мокрое по мокрому". Заканчивать работы следует по архитектурным границам (по углам здания, под водосточными трубами и т.д.).
<b>Ремонтная окраска</b>	Ремонтная окраска производится этой же краской или краской такого же типа. См. пункт "Предварительная подготовка".
<b>Очистка инструментов</b>	Удалить лишнюю краску с инструмента, после чего незамедлительно очистить уайт-спиритом.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО "Тижкурила",  
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,  
пр. 9-го Января, дом 15, корпус 3  
тел./факс: +7 (812) 380-33-99

**ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ**  
для ВАШИХ вопросов и пожеланий

**8 800 100 07 70**  
пн-пт: 8.00–20.00 (МСК)  
Звонок по России бесплатный

## КРАСКА ФАСАДНАЯ ВСЕСЕЗОННАЯ «ПРОФИ»

**Уход** Очистку производить не ранее, чем через месяц после окраски осторожной промывкой водой под давлением без применения моющих средств.

**ОХРАНА ТРУДА** Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды и обратиться за медицинской помощью, хранить в недоступном для детей месте. Проводить работы вдали от источников воспламенения. При необходимости работы в помещении обеспечить его проветривание. Для защиты рук применять резиновые перчатки.

**ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ** Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие отходы утилизировать в соответствии с местным законодательством. Пустые, сухие банки можно утилизировать с бытовыми отходами.

*\* Не рекомендуется для использования в системах СФТК в соответствии с ГОСТ Р 56707-2015.*

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО "Тиккурила",  
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,  
пр. 9-го Января, дом 15, корпус 3  
тел./факс: +7 (812) 380-33-99

**ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ**  
для ВАШИХ вопросов и пожеланий

**8 800 100 07 70**  
пн-пт: 8.00–20.00 (МСК)  
Звонок по России бесплатный