

КРАСКА ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ФАСАДОВ «ПРОФИ»

Тип	Специализированная краска для фасадов из дерева.
Область применения	Предназначена для окраски пиленых и строганных, новых и ранее окрашенных деревянных поверхностей: фасадов, окон, дверей, перил и т.д. внутри и снаружи помещений за исключением полов. Защищает от плесени, гнили, грибков. Образует эластичное, атмосферостойкое, грязеотталкивающее покрытие. Не рекомендуется применять для окраски бревен.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Расход на 1 слой	8 - 11 м ² /л по строганой поверхности древесины; 6 - 8 м ² /л по пиленой поверхности древесины.
Сухой остаток	60 - 80 %.
Плотность	1,1 - 1,3 кг/л.
Разбавитель	Уайт-спирит
Способ нанесения	Наносится кистью, валиком или распылением.
Время высыхания при (20±2) °С и относительной влажности (65±5) %	24 часа, следующий слой можно наносить через – 48 часов. Внимание! При понижении температуры и увеличении относительной влажности воздуха время высыхания увеличится.
Блеск	Полуглянцевый.
База	А и D.
Колеровка	По каталогам цветов ТЕКС. Основа А также может использоваться в качестве белой краски.
Атмосферостойкость	Хорошая, в том числе в промышленной среде. Возможно незначительное выцветание.
Хранение и транспортировка	Хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей, вдали от источников отопления. Выдерживает транспортировку и хранение при низких температурах. В случае хранения при отрицательной температуре перед применением краску выдержать при комнатной температуре и тщательно перемешать.
Срок годности	Гарантийный срок хранения в заводской невскрытой упаковке - 2 года.
Фасовка	0,9 л, 2,7 л, 9 л

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО "Тиккурила",
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,
пр. 9-го Января, дом 15, корпус 3
тел./факс: +7 (812) 380-33-99**ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ**
для ВАШИХ вопросов и пожеланий**8 800 100 07 70**
пн-пт: 8.00–20.00 (МСК)
Звонок по России бесплатный

КРАСКА ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ФАСАДОВ «ПРОФИ»**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

Условия при окраске	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и влажность древесины должна быть менее 20%. Во время обработки и высыхания состава температура воздуха должна быть выше +5°C, а относительная влажность воздуха – ниже 80%. Окраску следует производить заблаговременно до выпадения вечерней росы, так как под воздействием влаги свежая лакокрасочная пленка может тускнеть.
Предварительная подготовка	Поверхность очистить от грязи, пыли и посторонних включений. Ржавеющие металлические детали (шляпки гвоздей, скобы и т. п.) защитить грунтовкой «ГФ-021». С ранее окрашенных поверхностей удалить отслаивающуюся краску скребком и щеткой. Загрязнения и плесень смыть гипохлоритным раствором (например, «Отбеливателем древесины»), затем поверхность тщательно промыть чистой водой и высушить. Для обеспечения высокой степени защиты от биопоражений рекомендуется загрунтовать поверхность «Биотекс Грунт» (в т.ч. новые, ранее не окрашенные поверхности). Сильно впитывающие поверхности загрунтовать олифой «Оксоль». Допускается грунтование разбавленной Уайт-спиритом краской (не более 10% от массы).
Окраска	Краску тщательно перемешать, при необходимости разбавить Уайт-спиритом в количестве не более 10% от массы краски. Нанести на подготовленную поверхность методом распыления, кистью или валиком (велюровым или меховым стриженным синтетическим) в 2 слоя. Торцы древесины окрашивать особенно тщательно. Не проводить работы при воздействии на поверхность прямых солнечных лучей, сильного ветра и атмосферных осадков.
Очистка инструментов	После окончания работ инструменты очистить уайт-спиритом.

ОХРАНА ТРУДА

Длительный контакт с кожей может вызвать аллергическую реакцию. Избегать вдыхания паров растворителей. Для защиты рук применять резиновые перчатки. В случае отравления незамедлительно обратиться к врачу и показать этикетку или тару с этикеткой. Хранить в недоступном для детей месте.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки утилизировать совместно с бытовыми отходами.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО "Тиккурила",
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,
пр. 9-го Января, дом 15, корпус 3
тел./факс: +7 (812) 380-33-99

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
для ВАШИХ ВОПРОСОВ и ПОЖЕЛАНИЙ

8 800 100 07 70
пн-пт: 8.00–20.00 (МСК)
Звонок по России бесплатный