

ГРУНТОВКА АНТИКОРРОЗИОННАЯ ГФ-021 «УНИВЕРСАЛ»

| | |
|---------------------------|--|
| Тип | Антикоррозионная алкидная грунтовка. |
| Область применения | Применяется для грунтования преимущественно металлических поверхностей перед окраской алкидными эмалями и масляными красками внутри и снаружи помещения. Не является самостоятельным покрытием, может использоваться для кратковременной защиты металла от коррозии перед финишной окраской. |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|--|--|
| Расход на 1 слой | 10 - 15 м ² /кг (13 - 19 м ² /л) |
| Сухой остаток | 67 - 74% |
| Плотность | 1,2 - 1,4 кг/л |
| Разбавитель | Уайт-спирит |
| Способ нанесения | Наносится кистью, валиком, распылением или окунаем. |
| Время высыхания при +20°C и относительной влажности 65% | Межслойное – 24 часа. Внимание! При понижении температуры и увеличении относительной влажности воздуха время высыхания может увеличиваться. |
| Цвет | Серый, красно-коричневый |
| Стойкость к химическим средствам | Устойчива к скипидару, уайт-спириту, денатурату. Выдерживает растительные и животные жиры, смазочные масла и консистентные смазки. |
| Хранение и транспортировка | Выдерживает хранение и транспортировку при отрицательных температурах. Хранить в герметичной, плотно закрытой таре. |
| Срок годности | Гарантийный срок хранения в заводской невскрытой упаковке - 2 года. |
| Фасовка | 1,0 кг, 2,5 кг, 24 кг, 60 кг |

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

| | |
|-----------------------------------|--|
| Условия при грунтовании | Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура воздуха и окрашиваемой поверхности должна быть выше +5°C, а относительная влажность воздуха - менее 80%. Внимание! При понижении температуры и увеличении относительной влажности воздуха продолжительность высыхания может увеличиваться. |
| Предварительная подготовка | Новые или ранее окрашенные металлические поверхности отшлифовать, удалить пыль и остатки непрочно держащегося покрытия и ржавчины, окислы, грязи, масел и других видов загрязнений, обезжирить "Ацетоном" ТЕКС или растворителем "№646" ТЕКС. |

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО "Тиккурила",
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,
пр. 9-го Января, дом 15, корпус 3
тел./факс: +7 (812) 380-33-99**ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ**
для ВАШИХ ВОПРОСОВ и ПОЖЕЛАНИЙ**8 800 100 07 70**
пн-пт: 8.00–20.00 (МСК)
Звонок по России бесплатный

ГРУНТОВКА АНТИКОРРОЗИОННАЯ ГФ-021 «УНИВЕРСАЛ»

| | |
|-----------------------------|---|
| Грунтование | Перед применением грунтовку тщательно перемешать, при необходимости разбавить уайт-спиритом. Нанести на подготовленную поверхность методом распыления, кистью, валиком или окунанием. |
| Очистка инструментов | После проведения окрасочных работ инструменты очистить уайт-спиритом или сольвентом. |

ОХРАНА ТРУДА Содержит уайт-спирит. Воспламеняющееся вещество. Избегать вдыхания паров растворителей или красочной пыли. Организовать эффективный воздухообмен. Не работать вблизи открытого огня. Беречь от детей.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ Не допускать попадания остатков грунтовки в канализацию, водоем или на почву. Неиспользованные жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки утилизировать совместно с бытовыми отходами.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО "Тиккурила",
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,
пр. 9-го Января, дом 15, корпус 3
тел./факс: +7 (812) 380-33-99

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
для ваших вопросов и пожеланий

8 800 100 07 70
пн-пт: 8.00–20.00 (МСК)
Звонок по России бесплатный