

КРАСКА ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ «СТРОЙТЕКС»

Тип	Водно-дисперсионная краска для стен и потолков в сухих помещениях.
Область применения	Предназначена для окрашивания новых или ранее заштатлеванных, оштукатуренных поверхностей из бетона, газобетона, ДСП, ДВП, гипсокартонных плит, кирпича, дерева внутри сухих помещений. Краска образует прочное глубококоматовое паропроницаемое («дышащее») покрытие.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Расход на 1 слой	6-8 м ² /кг – по ровной невпитывающей поверхности 4-6 м ² /кг – по неровной впитывающей поверхности
Сухой остаток	Ок 57%
Плотность	Ок 1,57 кг/л
Разбавитель	Вода
Способ нанесения	Наносится кистью, валиком или распылением.
Время высыхания, при (20±2) °С и относительной влажности (65±5) %	1 час, следующий слой наносить через 1,5 часа.
Блеск	глубокоматовый
Цвет	Белый.
Колеровка	Для придания необходимого оттенка рекомендуется использовать колер краски ТЕКС «Профи».
Хранение и транспортировка	Транспортировать и переносить в плотно закрытой таре. Хранить при t не ниже 5°С в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей.
Срок годности	18 месяцев в заводской невскрытой упаковке
Фасовка	14кг, 25кг, 40кг

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО "Тиккурила",
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,
пр. 9-го Января, дом 15, корпус 3
тел./факс: +7 (812) 380-33-99

**Горячая линия для ваших вопросов и пожеланий:
8-800-700-44-22 (звонок по России бесплатный)**



КРАСКА ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ «СТРОЙТЕКС»

Условия при окраске	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой, температура поверхности, краски и воздуха должна быть не менее 5°C, а относительная влажность воздуха ниже 80%.
Предварительная подготовка	Поверхность очистить от пыли, меловой и известковой побелки, непрочно держащихся старых покрытий. Дефекты поверхности зашпатлевать подходящей шпатлевкой ТЕКС. Для получения более долговечного и прочного покрытия, снижения расхода краски основание рекомендуется прогрунтовать подходящей водно-дисперсионной грунтовкой ТЕКС. При сплошном шпатлевании готовыми шпатлевками грунтование перед окрашиванием исключить. Грунтование обязательно перед нанесением по пористым поверхностям и поверхностям, зашпатлеванным сухими строительными смесями.
Окраска	Краску перед использованием перемешать. Наносить краску на подготовленную сухую, чистую поверхность кистью, валиком или краскораспылителем в 2 слоя. При необходимости краску разбавить водой: не более 5% по объёму при нанесении кистью или валиком и не более 10% при нанесении распылением.
Очистка инструментов	После окончания работ инструменты промыть водой.

ОХРАНА ТРУДА

Краска пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими красками и растворителями. Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды, хранить в недоступном для детей месте. Проводить работы в проветриваемом помещении. Для защиты рук применять резиновые перчатки.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Пустые сухие банки утилизировать как бытовые отходы. Остатки краски не выливать в канализацию и водоемы.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО "Тиккурила",
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,
пр. 9-го Января, дом 15, корпус 3
тел./факс: +7 (812) 380-33-99

Горячая линия для ваших вопросов и пожеланий:
8-800-700-44-22 (звонок по России бесплатный)