

КРАСКА ДЛЯ ВЛАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ «СТРОЙТЕКС»

Тип	Водно-дисперсионная краска для стен и потолков в помещениях с нормальной и повышенной влажностью.
Область применения	Предназначена для окрашивания новых или ранее зашпатлеванных, оштукатуренных поверхностей из бетона, газобетона, ДСП, ДВП, гипсокартонных плит, кирпича, дерева в помещениях с нормальной и повышенной влажностью (кухни, ванные, коридоры и др.). Краска образует прочное глубококоматовое паропроницаемое («дышащее») покрытие, устойчивое к воздействию водяного пара и конденсата. Не рекомендована к применению для поверхностей, подверженных прямому воздействию воды.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход на 1 слой	6-8 м ² /кг – по ровной невпитывающей поверхности 4-6 м ² /кг – по неровной впитывающей поверхности
Сухой остаток	Ок 58%
Плотность	Ок 1,58 кг/л
Разбавитель	Вода
Способ нанесения	Наносится кистью, валиком или распылением.
Время высыхания, при (20±2) °С и относительной влажности (65±5) %	1 час, следующий слой наносить через 1,5 часа. Заданный уровень влагостойкости покрытия достигается через 2 недели.
Блеск	глубокоматовый
Цвет	Белый.
Колеровка	Для придания необходимого оттенка рекомендуется использовать колер краски ТЕКС «Профи».
Хранение и транспортировка	Транспортировать и переносить в плотно закрытой таре. Хранить при t не ниже 5°С в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей.
Срок годности	18 месяцев в заводской невскрытой упаковке
Фасовка	14кг, 25кг, 40кг

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО "Тиккурила",
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,
пр. 9-го Января, дом 15, корпус 3
тел./факс: +7 (812) 380-33-99

**Горячая линия для ваших вопросов и пожеланий:
8-800-700-44-22 (звонок по России бесплатный)**

КРАСКА ДЛЯ ВЛАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ «СТРОЙТЕКС»

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при окраске	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой, температура поверхности, краски и воздуха должна быть не менее 5°C, а относительная влажность воздуха ниже 80%.
Предварительная подготовка	Поверхность очистить от пыли, меловой и известковой побелки, непрочно держащихся старых покрытий. Дефекты поверхности зашпатлевать подходящей шпатлевкой ТЕКС. Для получения более долговечного и прочного покрытия, снижения расхода краски основание рекомендуется прогрунтовать подходящей водно-дисперсионной грунтовкой ТЕКС. При сплошном шпатлевании готовыми шпатлевками грунтование перед окрашиванием исключить. Грунтование обязательно перед нанесением по пористым поверхностям и поверхностям, зашпатлеванным сухими строительными смесями.
Окраска	Краску перед использованием перемешать. Наносить краску на подготовленную сухую, чистую поверхность кистью, валиком или краскораспылителем в 2 слоя. При необходимости краску разбавить водой: не более 5% по объёму при нанесении кистью или валиком и не более 10% при нанесении распылением.
Очистка инструментов	После окончания работ инструменты промыть водой.

ОХРАНА ТРУДА

Краска пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими красками и растворителями. Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды, хранить в недоступном для детей месте. Проводить работы в проветриваемом помещении. Для защиты рук применять резиновые перчатки.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Пустые сухие банки утилизировать как бытовые отходы. Остатки краски не выливать в канализацию и водоемы.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО "Тиккурила",
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,
пр. 9-го Января, дом 15, корпус 3
тел./факс: +7 (812) 380-33-99

Горячая линия для ваших вопросов и пожеланий:
8-800-700-44-22 (звонок по России бесплатный)