

ISOPAST-RUBBER

(ИЗОПАСТ-РАБЕР)



Эластичная битумная эмульсия

Описание

Эластичная битумная эмульсия, состоящая из высококачественного битума, полимеров и специальных наполнителей. Отличается высокой влагостойкостью и отличной эластичностью. Обладает превосходной адгезией к различным основаниям: бетон, цементные стяжки, металл, дерево и т.д.

Область применения

Применяется для гидроизоляции фундаментов, подпорных стен, террас, кровель, внешних сторон подземных резервуаров и т.д.

Технические характеристики

Консистенция:	вязкое желе
Цвет:	черно-коричневый
Содержание воды:	40-45% по весу
Сухой остаток:	50-60% по весу
Плотность:	1,10 кг/л
pH:	10
Температурная стойкость:	от -5°C до +120°C
Удлинение на разрыв:	> 200%
Полимеризуется через:	2-3 дня

Чистка инструментов:
Инструменты мыть водой сразу после использования.

Инструкции

1. Подготовка основания

Поверхность, которую необходимо гидроизолировать, должна быть чистой и сухой.

2. Нанесение

Перед нанесением материал должен быть хорошо перемешан и нанесен в концентрированном или же разбавленном водой виде (до 30 % по объему). ISOPAST-RUBBER наносится в два слоя валиком, кистью или распылителем. Второй слой наносится после полного высыхания первого слоя.

В случае армирования гидроизоляционного слоя полиэфировым или стекло холстом, рекомендуем нанести материал в 3 слоя. Армировочный материал укрепляется на еще свежий первый слой.

Расход

- По вертикали: 0,35-0,50 кг/м²/ слой.
- По горизонтали без армирования: 0,35-0,50 кг/м²/ слой.
- По горизонтали с армированием: 1,5-2,0 кг/м².

Упаковка

Поставляется в металлических ведрах по 19 кг.

Срок годности - Хранение

Срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления в помещениях, защищенных от мороза.

ISOMAT S.A.
BUILDING CHEMICALS AND MORTARS
MAIN OFFICES - FACTORY:
17th km Thessaloniki - Ag. Athanasios Road,
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece,
Tel.: +30 2310 576 000, Fax: +30 2310 722 475
www.isomat.net e-mail: info@isomat.net