

ISOMAT SL 17

(ИЗОМАТ СЛ 17)



Жидкая эластичная мембрана для устройства гидроизоляции под плиткой

Описание

ISOMAT SL 17 - готовая к применению жидкая эластичная мембрана без растворителей. После полимеризации образует высокоэластичную, водонепроницаемую, но паропроницаемую бесшовную мембрану.

Область применения

ISOMAT SL 17 является идеальным решением для гидроизоляции полов и стен «мокрых» помещений, таких как ваннные комнаты, душевые и т.д. Применяется для формирования бесшовного гидроизоляционного слоя под облицовочной плиткой. Наносится на бетон, штукатурку, гипсокартонные плиты, ДСП и т.д. Не применять для поверхности, находящейся под постоянным давлением воды.

Технические характеристики

| | |
|------------------------------------|-------------------------|
| Цвет: | серый |
| Плотность: | 1,58 кг/л |
| Вязкость: | 50.000 мПа.с при +23°C |
| Минимальная температура нанесения: | +5°C |
| Время полимеризации: | 6 часов при +20°C |
| Можно ходить: | через 6 часов при +20°C |
| Можно клеить плитку: | через 6 часов при +20°C |

Инструкции

1. Подготовка основания

Основание должно быть тщательно очищено от пыли, остатков масел, отслоений и т.д. Выбоины и отслоения на бетоне должны быть отремонтированы с применением

раствора PLANFIX. Нанести грунтовочный слой UNI-PRIMER (100-200 г/м²).

2. Нанесение

ISOMAT SL 17 наносится на поверхность с помощью кисти или валика в два слоя, после высыхания грунтовочного слоя. Второй слой наносится, после того как первый высох, в направлении, перпендикулярном нанесению первого слоя. Материал можно наносить на поверхность и в один слой с помощью зубчатого шпателя (размеры зубьев 3-4 мм) и заглаживать ее с помощью гладкого шпателя. Это поможет получить поверхность с одинаковой толщиной слоя. Рекомендуется армировать ISOMAT SL 17 стеклосеткой (65 г/м²) или полиэстеровой лентой (30 г/м²) в местах угловых примыканий и примыканий пол - стена. Инструменты мыть водой пока ISOMAT SL 17 еще свежий.

Плитку укладывать на высохший слой ISOMAT SL17 с применением высокоэффективного полимерцементного клея, такого как ISOMAT AK 20, ISOMAT AK 22, ISOMAT AK 25, ISOMAT AK-ELASTIC.

Расход

Приблизительно 1,0-1,5 кг/м² в зависимости от неровности поверхности.

Упаковка

ISOMAT SL 17 поставляется в пластиковых ведрах по 5 кг и 15 кг.

Срок годности - Хранение

Срок хранения - 24 месяцев со дня изготовления в оригинальной невскрытой таре при температуре от +5°C до +35°C. Защищать от прямых солнечных лучей и мороза.

Летучие Органические Соединения (ЛОС)

В соответствии с Директивой 2004/42/CE (Приложение II, таблица A), максимальное допустимое содержание ЛОС в продукте подкатегории g, типа WB составляет 30 г/л (2010) для готового к применению продукта.

Максимальное содержание ЛОС в готовом к применению продукте ISOMAT SL 17 <30 г/л.

ISOMAT S.A.
BUILDING CHEMICALS AND MORTARS
MAIN OFFICES - FACTORY:
17th km Thessaloniki - Ag. Athanasios Road,
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece,
Tel.: +30 2310 576 000, Fax: +30 2310 722 475
www.isomat.eu e-mail: info@isomat.eu