

# ADINOL-RAPID 2H

## (АДИНОЛ-РАПИД 2H)



### Ускоритель твердения бетона

#### Описание

ADINOL-RAPID 2H – это жидкая добавка – ускоритель **твердения** бетона. Обеспечивает ускоренный набор начальной прочности бетона в течение первых 24 часов. Преимущества:

- Ускоряет процесс твердения бетона на начальном этапе, не оказывая отрицательного влияния на его конечную прочность.
- Повышает начальную прочность бетона (<24 часов).
- Сопутствует ускоренной распалубке при бетонировании и формировании прессформ.
- Обладает антивоздуховлекающим действием.
- Не содержит хлоридов и других коррозионных веществ.
- Совместим со всеми типами Портландцемента.

Сертифицирован с наличием маркировки CE как ускоритель твердения бетона в соответствии с требованиями стандарта EN 934-2:T7, Сертификат No.: 0906-CPR-02412007/01.

#### Область применения

ADINOL-RAPID 2H применяется в случаях, когда требуется сократить время схватывания и твердения бетона, особенно при низких температурах, для ускоренной распалубки при бетонировании, при проведении ремонта в дорожном строительстве и т.д.

#### Технические характеристики

Цвет: темно-желтый  
Плотность: 1,33-1,39 кг/л  
РН: 9,00 ± 1,00  
Максимальное содержание хлорида: безхлористый

Максимальное содержание щелочи: ≤ 4,0% весовых

#### Инструкции

ADINOL-RAPID 2H добавляется либо:

- в воду при приготовлении бетона,
- в готовую смесь перед использованием. При этом необходимо перемешивать смесь в бетономешалке в течение 4-5 минут для равномерного распределения ADINOL-RAPID 2H.

#### Дозировка

1,0-2,0 кг на 100 кг цемента, в зависимости от желаемого результата.

#### Упаковка

ADINOL-RAPID 2H поставляется в пластиковых канистрах по 5 кг и 20 кг, в бочках по 290 кг и в цистернах по 1400 кг.

#### Срок годности - Хранение

Срок хранения - 18 месяцев со дня изготовления при хранении в невскрытой заводской таре при температуре от +5°C до +35°C. Защищать от прямых солнечных лучей и мороза.

#### Важные пометки

Конечный результат может отличаться в зависимости от типа цемента и температуры бетона и воздуха.

# ADINOL-RAPID 2H



0906

ISOMAT S.A.  
17<sup>th</sup> km Thessaloniki – Ag. Athanasios  
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag Athanasios, Greece

09

0906-CPR-02412007/01

EN 934-2:2009+A1:2012

DoP No.: ADINOL-RAPID 2H/1629-03

## ADINOL-RAPID 2H

Hardening accelerating concrete admixture  
EN 934-2: T7

Max chloride content: chloride free

Max alkali content:  $\leq 4,0$  % by weight

Corrosive behaviour <sup>1)</sup>: -

Dangerous substances: none

<sup>1)</sup>: Only required when placed in the market of a member state which regulates these items

**ISOMAT S.A.**  
BUILDING CHEMICALS AND MORTARS  
**MAIN OFFICES - FACTORY:**  
17th km Thessaloniki - Ag. Athanasios Road,  
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece,  
Tel.: +30 2310 576 000, Fax: +30 2310 722 475  
[www.isomat.net](http://www.isomat.net) e-mail: [info@isomat.net](mailto:info@isomat.net)

В настоящий технический бюллетень включены технические данные и рекомендации, являющиеся результатом многолетнего опыта и приобретенных знаний нашего Научно-Исследовательского Отдела, а также применения материала на практике. Поскольку не имеется какой-либо возможности проверки условий применения материала, то рекомендации и предложения по способу использования материала предоставляются без гарантии нашей компании. Вследствие этого, Вы должны быть уверены в том, что материал считается подходящим к использованию и условиям работ. Новое издание данного технического бюллетеня аннулирует его предыдущий выпуск.

