

ЕРОМАХ-L10

(ЭПОМАКС-L10)



Двухкомпонентный эпоксидный состав для склеивания трещин шириной 0,5-3,0 мм

Описание

ЕРОМАХ-L10 – 2-компонентная бесцветная эпоксидная система, не содержащая растворителей. Обладает превосходной адгезией к бетону и стали, а также высокой прочностью на сжатие и на изгиб, будучи нанесенной даже на влажную поверхность. Отвечает требованиям стандарта ASTM C 881-90, Type I, Grade 1, Class B+C. Классифицируется как структурный связующий материал для инъектирования бетонных конструкций в соответствии с требованиями стандарта 1504-5. Сертификат No. 2032-CPD-10.11.

Область применения

ЕРОМАХ-L10 применяется в качестве клея:

- Для заполнения и склеивания трещин шириной 0,5-3 мм методом инъекции с целью восстановления монолитной структуры.
- Для анкеровки новой арматуры в существующие бетонные элементы.

Технические характеристики

Основа:	2-компонентная эпоксидная смола
Цвета:	
Компонент А:	прозрачный
Компонент В:	прозрачно-желтый
Смесь А+В:	прозрачно-желтый
Вязкость:	около 230 мПа в сек при +23°C
Плотность А:	1,08 кг/л
Плотность В:	1,00 кг/л
Плотность (А+В):	1,05 кг/л
Соотношение компонентов (А:В):	100 : 25 по весу
Работоспособность:	около 45 мин. при +20°C
Водопоглощение:	0,62 % после 7 дней (ASTM D 570)

Минимальная температура отверждения:	+8°C
Время набора конечной прочности:	через 7 дней при +23°C
Прочность на разрыв: (EN 12618-2)	4,9 Н/мм ²
Предел прочности при сдвиге: (EN 12618-3)	Монолитный каскол
Объемная усадка: (EN 12617-2)	1,7 %
Температура стеклования: (EN 12614)	≥ 74 °C
Работоспособность:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Минимальная ширина трещин: 0,5 мм ▪ Пригоден для инъектирования сухой и несухой поверхности
Долговечность: (EN 13733)	Проходит*
*Предел прочности при сжимающе-сдвигающей нагрузке после термических испытаний не должен быть меньше, чем наименьшая прочность на изгиб прикрепленного или оригинального бетона.	
Склонность к коррозии:	Нет
Прочность на сжатие: (DIN EN 196-1)	70 Н/мм ²
Прочность на изгиб: (DIN EN 196-1)	63 Н/мм ²
Прочность на растяжение: (ASTM D 638)	25,7 Н/мм ²

Удлинение на разрыв: 2,2%
(ASTM D 638)

Чистка инструментов:
Инструменты мыть растворителем SM-12 сразу же после использования.

Инструкции

1. Подготовка основания

Поверхность пола должна быть:

- Сухой и прочной.
- Очищенной от веществ, препятствующих сцеплению материала с основанием, например, пыли, отслоившихся участков поверхности, масел, а также лужиц воды.

2. Смешивание компонентов

Компоненты А (смола) и В (отвердитель) упакованы в двух отдельных контейнерах в требуемой пропорции (по весу). Все содержимое контейнера с компонентом В добавляется в контейнер с компонентом А. Перемешивать оба компонента следует примерно в течение 5 минут при помощи низкооборотистой дрели (300 об/мин). Для равномерного распределения отвердителя важно, чтобы смесь была тщательно перемешана возле стенок и дна емкости. Если требуется меньшее количество материала, то смешивать компоненты в следующей пропорции: А : В = 4 : 1.

3. Нанесение - Расход

а) Склеивание трещин (инъекция)

1. Удалить слой штукатурки вдоль трещины.
2. Очистить трещину от отслоений и пыли. Продуть воздухом.
3. Замазать трещину эпоксидной шпаклевкой ЕРОМАХ-ЕК и вставить инжектора через каждые 20 см.
4. После полимеризации шпаклевки ЕРОМАХ-ЕК начать инъекцию ЕРОМАХ-L10. Для горизонтальных трещин - с одного из концов. Для вертикальных трещин - снизу.
5. Вести инъекцию в одной точке до тех пор, пока материал не начнет выходить

из ближайших инжекторов. Таким образом пройти трещину по всей длине.

6. Дать возможность ЕРОМАХ-L10 полимеризоваться, после чего вынуть инжекторы (или сломать их) и заделать отверстия ремонтным раствором на цементной основе.

б) Анкеровка

1. Очистить поверхность анкерной полости от пыли и отшелушившихся частиц.
2. Залить в полость ЕРОМАХ-L10.

Расход

Для заполнения 1 л пустоты необходимо около 1,1 кг ЕРОМАХ-L10.

Упаковка

ЕРОМАХ-L10 поставляется в упаковках (А+В) по 1 кг и 3 кг. Компоненты А и В упакованы в требуемой пропорции по весу.

Срок годности - Хранение

Срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления при хранении в невскрытой заводской таре при температуре от +5°C до +35°C. Защищать от прямых солнечных лучей и влажности.

Важные пометки

- Срок работоспособности эпоксидных систем зависит от температуры окружающей среды. Идеальная температура нанесения находится в температурном диапазоне от +15°C до +25°C, чтобы материал имел наилучшую работоспособность и время набора прочности. При низких температурах (<+15°C) замечается замедление процесса полимеризации, а при высоких температурах (>+30°C) материал полимеризуется намного быстрее. В зимний период рекомендуется слегка подогревать материалы, а соответственно в летний период материалы необходимо

ЕРОМАХ-L10



хранить в прохладном месте перед их употреблением.

- В полимеризованном состоянии ЕРОМАХ-L10 не представляет опасности для здоровья.
- Перед использованием материала изучите инструкции о мерах безопасности, которые указаны на этикетке материала.



2032

ISOMAT S.A.

17th km Thessaloniki – Ag. Athanasios
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag Athanasios, Greece

10

2032-CPD-10.11

EN 1504-5

Concrete injection product
U (F1) W (5) (1/2) (8/35) (1)
Force transmitting and filling of cracks
0,5 mm
Dry and damp cracks
8 °C to 35 °C

Adhesion by tensile bond strength: > 2 N/mm²

Adhesion by slant shear strength: monolithic failure

Shrinkage: < 3 %

Glass transition temperature: ≥ 40 °C

Workability

Crack width from 0,5 mm

Moisture state of the crack: dry and damp

Durability: Pass

Corrosion behaviour: deemed to have no corrosion effect

Dangerous substances: comply with 5.4

ISOMAT S.A.

BUILDING CHEMICALS AND MORTARS

MAIN OFFICES - FACTORY:

17th km Thessaloniki - Ag. Athanasios Road,
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece,
Tel.: +30 2310 576 000, Fax: +30 2310 722 475

www.isomat.net e-mail: info@isomat.net

В данный технический бюллетень включены технические данные и указания, которые являются результатом высокого опыта и знаний службы исследования и испытания, а также применения материала на практике. Так как не имеется какая-либо возможность проверки условий применения материала, то рекомендации и предложения по способу использования материала осуществляются без гарантии нашей компании. Поэтому Вы должны быть уверены в том, что материал считается подходящим к использованию и условиям работ. Новое издание данного технического бюллетеня аннулирует его предыдущий выпуск.

