

Акриловая краска для наружных работ. Идеальная для профессионалов**Описание**

ISOMAT PROFESSIONAL ACRYL рекомендуется для нанесения на новые или старые поверхности, которые подвергаются частому окрашиванию, такие как поверхности в общественных зданиях, гостиницах, больницах, школах, а также для защиты поверхностей от граффити и т.д. Обеспечивает превосходную укрывистость поверхности и работоспособность, а также высокую стойкость к старению. Быстро высыхает и повторно окрашивается.

Область применения

ISOMAT PROFESSIONAL ACRYL наносится как внутри, так и снаружи помещений на новые или старые основания, такие как бетон, штукатурка, кирпичная кладка, гипсовые плиты, асбестоцемент, дерево и т.д. Идеальна для профессионалов, т.к. является экономичным и надежным решением для окрашивания.

Технические характеристики

Цвет:	белый и 1423 подобранных цветов (из цветовой палитры ISOMAT COLOR SYSTEM)
Тип:	100% акриловая краска
Плотность:	1,47 кг/л
pH:	8-9 при +23°C
Укрывистость:	мин. 97 %
Белизна:	мин. 87 %
Капиллярное водопоглощение:	0,08 кг/м ² ч ^{0,5}
Адгезионная прочность:	1,80 Н/мм ²

Вязкость (Poise):	11-16
Время высыхания:	1 час (на отлип)
Последующий слой наносится:	через 3-4 часа

Чистка инструментов:
До начала процесса чистки удалить наибольшее количество краски с поверхности инструментов.
Инструменты мыть водой и моющим средством сразу же после использования.

Инструкции**1. Подготовка основания**

Основание должно быть чистым, сухим без жирных пятен, пыли и рыхлых мест.

- Швы и трещины герметизируются с помощью акрилового герметика ISOMASTIC-A.
- Любые дефекты на штукатурке могут быть отремонтированы с помощью полимерцементного раствора DUROCRET, а на незащищенном бетоне - с помощью полиметцементной шпаклевки PLANFIX или PLANFIX-FINE.
- Штукатурные растворы UNICRET и UNICRET-FAST применяются для ремонта штукатурки по стенам.

Далее следует грунтование основания с помощью силиконово-акриловой микронизированной грунтовки на водной основе PRIMER ACRYL, разбавленной до 50% чистой водой, или с помощью акриловой грунтовки на основе растворителей PRIMERR ACRYL-S, разбавленной до 100% растворителем SM-18 компании ISOMAT или уайт-спиритом. Данные грунтовки особенно рекомендованы при окраске крошащихся оснований, так как они проникают в глубь оснований и укрепляют их поверхность.

2. Нанесение

Перед нанесением слегка перемешать материал и наносить на поверхность либо в том виде, в котором он поставляется, либо в разжиженном виде с добавлением 5-10% чистой воды. ISOMAT PROFESSIONAL ACRYL наносится кистью, валиком или аппаратом безвоздушного распыления в два слоя. Второй слой наносится после полного высыхания первого слоя. При нанесении и высыхании краски температура воздуха должна быть от + 10°C до + 35°C.

Продуктивность

ISOMAT PROFESSIONAL ACRYL покрывает 12 м²/л/слой на заранее подготовленных поверхностях.

Упаковка

ISOMAT PROFESSIONAL ACRYL поставляется в ведрах по 0,75 л, 3 л и 9 л.

Срок годности - Хранение

Срок хранения - 24 месяцев со дня изготовления при хранении в не вскрытой заводской таре при температуре от +5°C до +35°C. Защищать от прямых солнечных лучей и мороза.

Летучие Органические Соединения (ЛОС)

В соответствии с Директивой 2004/42/CE (Приложение II, таблица A), максимальное допустимое содержание ЛОС в продукте подкатегории с, типа WB составляет 40 г/л (2010) для готового к применению продукта.

Максимальное содержание ЛОС в готовом к применению продукте ISOMAT PROFESSIONAL ACRYL <40 г/л.



2032

ISOMAT S.A.
17th km Thessaloniki – Ag. Athanasios
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag Athanasios, Greece

16

2032-CPR-10.11D

DoP No.: ISOMAT PROFESSIONAL ACRYL

/ 1427-03

EN 1504-2

Surface protection products

Coating

Permeability to CO₂: Sd > 50m

Water vapor permeability: Class I (permeable)

Capillary absorption: w < 0.1 kg/m²·h^{0.5}Adhesion: ≥ 1.0 N/mm²

Artificial weathering: Passes

Dangerous substances comply with 5.3

Reaction to Fire: F

ISOMAT S.A.
BUILDING CHEMICALS AND MORTARS
MAIN OFFICES - FACTORY:
17th km Thessaloniki - Ag. Athanasios Road,
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece,
Tel.: +30 2310 576 000, Fax: +30 2310 722 475
www.isomat.eu e-mail: info@isomat.eu

