

ISOLAC RUST-PRIMER

(ИЗОЛАК РАСТ-ПРАЙМЕР)



Антикоррозионное грунтовое покрытие для металлических поверхностей

Описание

Антикоррозионное грунтовое покрытие для металлических поверхностей. Применяется для внутренних и наружных работ. Обеспечивает отличную адгезию и эффективную защиту металлических поверхностей от образования ржавчины.

Область применения

Применяется в качестве грунтовки для нанесения на новые и старые металлические поверхности, такие как двери, перила, машинное оборудование и инструменты, и создает идеальное основание перед нанесением эмалевой краски ISOLAC-DUCO.

Технические характеристики

Цвет:	серый, коричневый
Тип:	алкидная грунтовка
Плотность:	1,40 кг/л
Адгезионная прочность:	2,0 Н/мм ²
Вязкость (мПас):	1.700 при 20°C
Время высыхания:	1 час (на отлип)
Последующий слой наносится:	через 8 часов

Чистка инструментов:

До начала мытья инструментов удалить как можно больше количества грунтовки с поверхности инструментов. Инструменты мыть с помощью SM-16 или SM-18 сразу же после использования.

Инструкции

1. Подготовка основания

Металлическое основание должно быть чистым, сухим без жирных пятен, пыли и рыхлых мест, а все дефекты поверхности следует затереть с помощью наждачной бумаги.

2. Нанесение

ISOLAC RUST-PRIMER наносится в один или два слоя, разбавленный до 5-10% SM-18 при нанесении кистью или валиком, или до 10-20% SM-16 при нанесении аппаратом безвоздушного распыления. Второй слой наносится после полного высыхания первого, приблизительно через 8 часов. После высыхания второго слоя необходимо затереть поверхность с помощью наждачной бумаги для обеспечения лучшей адгезии к финишному окрасочному слою. При нанесении и высыхании грунтовки температура воздуха должна быть от +10°C до +35°C.

Продуктивность

ISOLAC RUST-PRIMER покрывает 13 м²/л на один слой на заранее подготовленных поверхностях.

Упаковка

ISOLAC RUST-PRIMER поставляется в ведрах по 0,75 и 2,5 л.

Хранение – Срок Хранения

Срок хранения - 24 месяцев со дня изготовления при хранении в не вскрытой заводской таре при температуре от +5°C до +35°C. Защищать от прямых солнечных лучей и мороза.

ISOLAC RUST-PRIMER



Летучие Органические Соединения (ЛОС)

В соответствии с директивой 2004/42/CE (Annex II, table A), максимальное содержание VOC для продукта подкатегории i, типа SB 500 г/л (2010) для готовых к применению продуктов.

Максимальное содержание ЛОС в готовом к применению продукте ISOLAC RUST-PRIMER <500 г/л.

ISOMAT S.A. **BUILDING CHEMICALS AND MORTARS**

MAIN OFFICES - FACTORY:

17th km Thessaloniki - Ag. Athanasios Road,
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece,
Tel.: +30 2310 576 000, Fax: +30 2310 722 475

www.isomat.ru e-mail: info@isomat.ru

В настоящий технический бюллетень включены технические данные и рекомендации, являющиеся результатом многолетнего опыта и приобретенных знаний нашего Научно-Исследовательского Отдела, а также применения материала на практике. Поскольку не имеется какой-либо возможности проверки условий применения материала, то рекомендации и предложения по способу использования материала предоставляются без гарантии нашей компании. Вследствие этого, Вы должны быть уверены в том, что материал считается подходящим к использованию и условиям работ. Новое издание данного технического бюллетеня аннулирует его предыдущий выпуск.

