

MULTIFILL SMALTO 1-8

(МУЛЬТИФИЛ СМАЛЬТО 1-8)



Полимерцементная затирка для швов

Описание

MULTIFILL SMALTO 1-8 – цветной полимерцементный раствор, предназначенный для заполнения межплиточных швов. Имеет высокую механическую прочность, отличную цветовую стабильность и превосходную водонепроницаемость. Содержит специальные антибактериальные компоненты, предохраняющие швы от скопления и воздействия бактерий. Позволяет достигнуть гляцевой поверхности. Подходит для заполнения швов шириной 1-8 мм. Классифицирован как затирка типа CG2 WA в соответствии с требованиями стандарта EN 13888.

Область применения

MULTIFILL SMALTO 1-8 применяется для заполнения межплиточных швов на стенах и на полах как внутри, так и снаружи помещений.

Технические характеристики

Вид:	цементный порошок
Цвет:	35 цвета
Требуется воды:	1,10 л /мешок 4 кг
Плотность сухого раствора:	1,18 ± 0,05 кг/л
Плотность свежего раствора:	1,95 ± 0,05 кг/л
Температура нанесения:	от +5°C до +35°C
Износостойкость: (EN 12808-2)	≤ 1000 мм ³
Прочность на сжатие:	
• через 28 дней:	30,00 Н/мм ²
• после 25 циклов мороз-оттаивание: (EN 12808-3)	30,00 Н/мм ²

Прочность на изгиб:

• через 28 дней: 7,50 Н/мм²

• после 25 циклов мороз-оттаивание: 7,50 Н/мм²

(EN 12808-3)

Усадка:
(EN 12808-4) ≤ 2 мм на 1 мм

Водопоглощение:

• через 30 мин: ≤ 2 г

• через 240 мин: ≤ 5 г

(EN 12808-5)

Работопригодность: 2 часа при +20°C

Инструкции

1. Подготовка основания

Основание, на которое крепится плитка, должно быть тщательно очищено. Швы необходимо хорошо расчистить и смочить мокрой губкой.

2. Нанесение

MULTIFILL SMALTO 1-8 добавляется в воду при постоянном помешивании до образования однородной массы. Для перемешивания рекомендуется использовать низкооборотистую дрель.

После перемешивания нужно дать смеси отстояться около 3 минут, после чего повторно слегка перемешать. Заполнить раствором швы при помощи резинового шпателя. Для того, чтобы швы были затерты полностью, раствор нужно наносить в диагональном направлении. Спустя некоторое время излишки материала нужно удалить мокрой губкой. По окончании работ поверхность можно протереть сухой тканью.

Если работы проводятся на улице или при высокой температуре, рекомендуется регулярно смачивать заполненные швы мокрой губкой, во избежание быстрого высыхания раствора.

MULTIFILL SMALTO 1-8



Расход

В таблице указан расход материала (г/м²) для нескольких параметров:

Размеры плитки(см)	Ширина шва			
	2 мм	4 мм	6 мм	8 мм
2 x 2 x 0,3	750	1.500	---	---
10 x 10 x 0,6	300	600	900	1.210
15 x 15 x 0,7	240	470	710	950
20 x 20 x 0,7	180	360	540	720
30 x 30 x 0,8	140	280	410	550
40 x 40 x 0,8	100	210	320	420
50 x 50 x 0,8	90	170	260	340

Срок годности - Хранение

- Бумажные мешки 20 кг: 12 месяцев с даты производства
- Полиэтиленовые мешки по 4 кг и 2 кг: 24 месяцев с даты производства

Вышеуказанные сроки хранения действуют при хранении материала в невскрытой заводской упаковке в помещениях, защищенных от влаги и мороза.

Важные пометки

- Продукт содержит цемент, который при контакте с водой реагирует как щелочь. Классифицируется как раздражающее вещество.
- Инструкции предотвращения риска и советы о мерах безопасности указаны на мешке.

Упаковка - Цветовая гамма

MULTIFILL SMALTO 1-8 поставляется в 35 цветах, которые имеют соответствующие коды, в полиэтиленовых мешках по 2 кг, 4 кг и в бумажных мешках по 20 кг:

Цвет	2 кг	4 кг	20 кг
01 Белый	•	•	•
02 Черный	•	•	
03 Серый	•	•	•
04 Перламутрово-серый	•	•	
05 Светло-серый	•	•	•
06 Багама беж	•	•	•
07 Красно-коричневый	•	•	
08 Коричневый	•	•	
09 Светло-коричневый	•	•	
10 Темно-серый	•	•	
11 Слоновая кость	•	•	
12 Фиолетовый	•	•	
13 Красный	•	•	
14 Котто	•	•	
15 Манхеттен	•	•	
16 Светлая охра	•	•	
17 Анемон	•	•	
18 Перламутрово-бежевый	•	•	
19 Мокко	•	•	
20 Марун	•	•	
21 Карамель	•	•	
22 Магнолия	•	•	
23 Орегон	•	•	
24 Корица	•	•	
25 Крокус	•	•	
26 Зеленый	•	•	
27 Оранжевый	•	•	
29 Серебристо-серый	•	•	
30 Цемент	•	•	
31 Керамика	•	•	
32 Синий Миконос	•	•	
33 Желтый	•	•	
34 Ментол	•	•	
35 Тропическое море	•	•	
36 Кипарис	•	•	