




ТИП	Высокоэффективная декоративно-защитная лазурь. Предназначена для наружных работ: для отделки и защиты вертикальных деревянных поверхностей из вагонки, бруса, строганных и пиленых дощатых фасадов, а также балок, перил, откосов, подверженных атмосферной нагрузке. Позволяет существенно продлить срок службы древесины и придает ей декоративный эффект, сохраняя ее структуру.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Защищает от атмосферных нагрузок, замедляя воздействие влаги, УФ-излучения, синевы и плесени. Для максимально эффективной защиты необходимо комплексное использование биозащитной грунтовки «Valtti Expert Base» и лазури «Valtti Expert Akva», особенно для нижних венцов зданий. Бесцветную лазурь рекомендуется использовать только в колерованном виде.
ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ	Предназначена для наружных работ: для отделки и защиты вертикальных деревянных поверхностей из вагонки, бруса, строганных и пиленых дощатых фасадов, а также балок, перил, откосов, подверженных атмосферной нагрузке.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
Базис	EP
Цвета	Колеруется по каталогу Tikkurila «Valtti». Во избежание различий в оттенке используйте лазурь одной партии. Окончательный цвет покрытия зависит от породы и первоначального цвета древесины, а также от количества слоев. Бесцветную лазурь рекомендуется использовать только в колерованном виде.
Степень блеска	Полуматовая
Расход	7–10 м ² /л по строганной поверхности; 5–7 м ² /л по пиленой поверхности древесины.



[Увеличить](#)



Valtti Expert Akva

Тара	0,9л; 2,7 л; 9 л.
Разбавитель	Вода
Способ нанесения	Наносится кистью, валиком, губкой или распылением.
Время высыхания	Время высыхания, при (20±2)°С и относительной влажности (65±5)%: 2 часа, следующий слой можно наносить через 4 часа. При понижении температуры время высыхания увеличивается.
Сухой остаток	Ок. 24% в зависимости от цвета
Плотность	1,01 - 1,05 кг/л.
Хранение	В плотно закрытой таре при температуре не ниже +5°С, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения в заводской не вскрытой упаковке - 2 года.
Свидетельство о государственной регистрации	 Свидетельство о государственной регистрации

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при обработке

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой. Во время окраски и высыхания температура воздуха должна быть не ниже +5 °С, а относительная влажность воздуха – не выше 80%. Окрасочные работы лучше всего выполнять в безветренный облачный день при температуре +10–+20 °С.

Неокрашенные поверхности:

Поверхность очистить от загрязнений и пыли, посторонних включений. Загрязненные и покрытые плесенью участки промыть раствором «Homeenpoisto», соблюдая инструкцию по применению. Загрунтовать поверхность в наиболее ранней стадии строительства биозащитной грунтовкой «Valtti Expert Base». Не обрабатывать мерзлую древесину.

Предварительная подготовка

Ранее окрашенные поверхности:

С ранее окрашенной поверхности полностью удалить предыдущее лакокрасочное покрытие. Поверхность отшлифовать, пыль удалить. При необходимости промыть ее раствором «Homeenpoisto», соблюдая инструкцию по применению. Очищенную до чистой древесины поверхность загрунтовать биозащитной грунтовкой «Valtti Expert Base». Не обрабатывать мерзлую древесину.

Valtti Expert Akva

Окраска	Лазурь перед применением тщательно перемешать. Наносить в 2-3 слоя кистью, валиком, губкой или краскораспылителем по направлению волокон древесины ровно и непрерывно по всей длине доски или на нескольких досок одновременно, во избежание образования видных стыков. Торцевые концы древесины обработать особенно тщательно. После нанесения первого слоя рекомендуется провести легкую шлифовку поверхности для удаления поднявшихся волокон древесины. При окраске поверхности большой площади рекомендуется смешать необходимое количество лазури в одной емкости, чтобы обеспечить равномерный оттенок.
Очистка инструментов	После окончания работ инструменты очистить водой.
Уход	В нормальных условиях свежее окрашенное покрытие достигает своей окончательной твердости и износостойкости в течение четырех недель после окраски. В данный период поверхность можно подвергать легкой очистке мягкой щеткой или влажной тряпкой. Загрязненную поверхность можно очищать моющим раствором не ранее, чем через месяц. После очистки промыть поверхность чистой водой и дать высохнуть.
Предельная величина EU VOC (ЛОС) 2004/42/ЕС	«Valtti Expert Akva» содержит VOC (ЛОС) макс. 130г/л
ОХРАНА ТРУДА	Лазурь пожаро- и взрывобезопасна. Не смешивать с другими антисептиками, лаками, красками и растворителями. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Хранить в недоступном для детей месте.



Раздражающее
вещество

ОХРАНА
ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ И
УТИЛИЗАЦИЯ
ОТХОДОВ

Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки утилизировать совместно с бытовыми отходами. Опасность самовоспламенения! Пропитанные продуктом тряпки, ветошь и шлифовальная пыль могут самовоспламениться. Данные отходы необходимо до уничтожения хранить смоченными в воде, просушить на открытом воздухе либо незамедлительно сжечь.



Valtti Expert Akva

В плотно закрытой таре при температуре не ниже +5°C, предохраняя от ТРАНСПОРТИРОВКАвоздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения в заводской не вскрытой упаковке - 2 года.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Выбрали продукт?
Найдите ближайший магазин в вашем городе

